



Уважаеми колеги

Изпълнението на крайния срок за даден проект е първият приоритет на всички заинтересовани страни. Проблеми възникват, когато неблагоприятните климатични условия причиняват прекъсване или спиране на работата и отлагане на времето за завършване.

В тези случаи неспазването на условията за полагането на продуктите не е решение.

Тъй като техническият лист забранява полагането на стандартни продукти под + 5°C, Caparol пуска гама продукти, които подходящи за работа през студения сезон - WINTER QUALITÄT - като по този начин предлага възможност за изпълнение на сроковете за завършване.



<b>Caparol Putzgrund WQ</b> <b>Silicon Fassadenputz WQ</b>	<b>Caparol Kleber 181 WQ</b> <b>Klebespachtel 186M WQ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температурен диапазон на полагане: между 0°C и +15°C</li> <li>• Благодарение на специалните добавки, при бл. 6-8 часа след нанасянето ще се образува тънък водоустойчив филм;</li> <li>• Съхненето се осъществява чрез изпаряване на водата, така че високата влажност и ниската температура значително ще удължат времето;</li> <li>• Оформеният филм води до намаляване на дифузията, така че изпаряването на влагата в дълбочина ще се забави. По този начин е абсолютно нормално мазилката да бъде мека в дълбочина, под въздействието на образуването на влага за дълъг период от време;</li> <li>• Не се прилага при екстремни условия на вятър и влажност (<math>\geq 90\%</math>);</li> <li>• Не се препоръчва полагането на грунд и декоративна мазилка по-скоро от 7-10 дни след нанасяне на армировъчния слой.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температурен диапазон на полагане: между -7°C и +5°C;</li> <li>• Продуктите да не се използват върху замръзнали основи;</li> <li>• Времето за обработка се намалява в сравнение със стандартните продукти;</li> <li>• По време на почивките покрийте контейнерите, за да избегнете образуването на филм;</li> <li>• Не съхранявайте при отрицателни температури;</li> <li>• Дюбелирането се извършва най-малко 3 дни след залепването;</li> <li>• Продуктите Winter Qualität не са съвместими и не могат да бъдат смесвани със стандартни продукти;</li> <li>• Не се прилага при екстремни условия на вятър и влажност (<math>\geq 90\%</math>);</li> <li>• Не се препоръчва полагането на грунд и декоративна мазилка по-скоро от 7-10 дни след нанасяне на армировъчния слой.</li> </ul>



**Важно:** Имайте предвид, че тези продукти за студения сезон са проектирани да осигуряват в най-кратки срокове устойчива на атмосферни влияния крайна повърхност, т.е. най-горния слой. В този случай, изискването за пълно и изсъхване в дълбочина в най-кратки срокове няма да бъде изпълнено.

Функция	Продукт	Код	Опаковка, кг	Цена, лв./бр.
Лепило	Caparol Kleber 181 Winter Qualität	900769	25	
Шпакловка	Caparol Klebepachtel 186M Winter Qualität	900783	25	
Грунд	Caparol Putzgrund Winter Qualität	900784	25	
Мазилка	Silicon Fassadenputz K15 Winter Qualität	900785	25	
Мазилка	Silicon Fassadenputz K20 Winter Qualität	900786	25	
Мазилка	Silicon Fassadenputz R20 Winter Qualität	900787	25	