



DisboPOX W 471 AS

Двукомпонентна, пигментирана епоксидна смола на водна основа. Проводим междинен слой за токоотвеждащи покрития.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

| | |
|---------------------|---|
| Сфера на приложение | Проводим междинен слой за DisboXID, DisboTHAN и антистатичните покрития DisboPOX Antistatik-Beschichtungen. |
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> • Много добра проводимост • Идеално сцепление |
| Основа | Течна, проводима двукомпонентна епоксидна смола на водна основа |
| Опаковка | Комбинирана опаковка 10kg |
| Цвят | Черен |
| Съхранение | В хладни, сухи и незамръзващи помещения. Оригинално затворената опаковка е стабилна минимум 1 година. При по-ниски температури в помещението, материалът да се премести в помещение с около 20 °C преди да бъде използван. |
| Технически данни | <ul style="list-style-type: none"> • Плътност приблизително $1,1 \text{ g / cm}^3$ |

НАЧИН НА УПОТРЕБА

| | |
|-------------------------|--|
| Подготовка на материала | Основната маса се разбърква, към нея се добавя втвърдителя, смесват се интензивно с бъркачен механизъм на ниска скорост (максимално 400 оборота/минута), докато се получи хомогенен цвят без неравномерности. Материалът се пресипва в друг съд и се размесва основно още един път (да не се обработва от съда, в който е доставен). |
| Смесване | Компонент А (основна маса) : Компонент В (втвърдител) = 9 : 1 тегловни части |



| | |
|---------------------------|---|
| Нанасяне | Нанася се равномерно с валеж с къс косъм. |
| Изграждане на покритието | Виж съответния покриващ слой (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, на водна основа, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472 AS 2K-EP- Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-EP-Beschichtung). |
| Разход | Прибл. 100g/ m ² . Определете точните стойности на потребление чрез тест на повърхността. |
| Отворено време за работа | При температура от 20 °C и относителна влажност 60% около 90 минути. По-високите температури съкращават, по-ниските удължават годността за обработване. |
| Условия на работа | Минимум 10 °C, максимум 30 °C. Относителната влажност на въздуха не бива да надвишава 80%. Температурата на основата трябва винаги да бъде най-малко с 3 °C над температурата в точката на кондензация. В периода на съхнене е необходима достатъчно добра вентилация, тъй като изпаряването на съдържащата се вода може да повиши влажността на въздуха. Да се избягва течение. |
| Време за изчакване | Времето на изчакване между DisboPOX W 471 AS и покривния слой при 20°C е най-малко 16 часа и най-много 2 дни. |
| Почистване на инструменти | Извършва се с вода или топла сапунена вода веднага след употреба и при по-продължителни прекъсвания на работата. |

СЪВЕТИ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Съвети за безопасност | <p>Продукт, предназначен само за професионално обработване.</p> <p>Компонент А: Предизвиква сериозно увреждане на очите. Да се носят защитни ръкавици и очила. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Ако носите контактни лещи ги свалете по възможност. Продължете да изплаквате. Незабавно се свържете с лекар. Съдържа: Епоксидна смола с амин адукт.</p> <p>Компонент В: Запалими течност и пари. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика алергични кожни реакции. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми, с дългосрочно действие. Да се държи далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на възпламеняване. Пушенето е забранено. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. След употреба измийте старателно ръцете си. Да се използва само на открито или в добре вентилирани помещения. Да се избягва изливане в околната среда. Да се носят защитни ръкавици и очила. Съдържа: бисфенол-А-епихлорхидринова смола със средна молекулна маса < 700, бисфенол-Е-епоксидна смола с молекулна маса < 700.</p> |
| Депониране | Изхвърлете остатъците от течни материали на мястото за събиране на стари бои, изхвърлете остатъците от сух материал като строителни или като битови отпадъци. |
| Ограничение за съдържание на ЛОС в ЕС | от този продукт (кат. А/с): 40 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. <1 g / l ЛОС |
| Техническо съдействие | <p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p> |

Техническа информация 471: месец юни 2019г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg