

CapaWood® Parkett

Лак за дърво



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Прозрачен уплътнител на водна основа за оптимална защита на дървени повърхности във вътрешни (жилищни) помещения.

Може да се използва върху вътрешни дървени повърхности като:

- Дървени подове
- Коркови подове
- Дървени стълби
- OSB плоскости

Характеристики

- Бързосъхнещ
- Устойчив на домакински почистващи препарати
- Добри запълващи свойства
- Еднокомпонентен
- Високоиздръжлив
- Високоеластичен
- Позволява безпроблемна работа, дори върху големи повърхности
- Подходящ за чувствителни зони на закрито (сертифициран като подходящ за детски играчки съгласно DIN EN 71-3)

Основа

Полиуретанова дисперсия

Опаковка

- Силен блясък: 0,75 l, 2,5 l, 10 l
- Копринен мат: 0,75 l, 2,5 l, 10 l

Цвят

Безцветна. Боята има млечен вид, когато е течна и по време на нанасяне, но изсъхва до почти безцветен финиш (леко жълтеникав оттенък се вижда върху бели основи).

Степен на гланц

Силен гланц или копринен мат.

Външният вид може да варира в зависимост от дървената повърхност, разхода и дървесината, която ще се покрива.

Съхранение

Съхранявайте в хладен, затворен контейнер. Пазете от замръзване и високи температури. В оригинално затворен контейнер, съхранението е стабилно поне 2 години.



Подходящи основи

7-12% влажност на дървесината за паркетни подове и дървени стълби.

Дървени подове, паркет, OSB плоскости, стълби и други дървени повърхности.
Коркови подови настилки, предварително лакиран паркет и лакирани или глазирани повърхности.

Подготовка на основата

Дървените повърхности трябва да бъдат почистени от прах, мръсотия, смолни джобове, мазнини, масло и др. преди нанасяне на покритието.

Отстранете старателно шлайфация прах или остатъците от стари покрития. Остатъците от силикон могат да причинят проблеми с разтичането.

Нови дървени компоненти	Почистете старателно гладките и рендосани дървени повърхности. Отстранете всички дървесни съставки, които може да се просмукват, като например смоли. Ако е необходимо, шлайфайте по посока на влакната.
Поддръжка на съществуваща основа с СараWood Parkett	Шлайфайте носещото покритие и го почистете старателно.

Нанасяне

Разбъркайте добре преди употреба. Нанесете неразредено равномерно с четка, четка за запечатване или ваяк.

Необработени основи	Нанесете 2-3 слоя в зависимост от абсорбцията. Разредете първия/основния слой с макс. 20% вода, ако е необходимо.
OSB-плочи	Нанесете 3–4 слоя.
Предварително обработен паркет / лакирани повърхности	Нанесете финален слой.

Разход

Приблизително 100 – 150 ml/m²

Състоянието на основата и съдържанието на влага в дървесината влияят върху разхода и цветния тон. Точните стойности на разхода могат да бъдат определени само чрез предварително нанасяне на пробен слой.

Условия за нанасяне/съхнене

- Температура на материала, околния въздух и основата: мин. 12 °C (оптимален диапазон: 15 до 25 °C)
 - Относителна влажност: ≤ 70%
- При 23 °C и 50% относителна влажност:
- Може да се нанася повторно и да се шлайфа: приблизително 12 часа
 - Еластично: приблизително 24 – 36 часа
 - Първоначално почистване с вода и мек препарат, след което полагане на килим след една седмица.
- Съхненето се забавя при по-ниски температури и по-висока влажност или слаба въздушна циркулация.

Инструменти

Четките за водоразредими продукти са най-подходящи за работата.

Подходящи четки включват M-Plus Aqua (Konex) Flachpinsel, Storch AquaSTAR soft или подобни видове четки.

След употреба почистете с вода и, ако е необходимо, с омокрящ препарат (детергент) и изхвърлете в съответствие с информационния лист за безопасност. Препоръчва се носенето на нитрилни ръкавици.

Почистване, грижа и обща информация:

Почистете паркета CapaWood с мека метла или прахосмукачка. Избършете замърсяванията с влажна кърпа. Към водата за почистване може да се добави стандартен домакински почистващ препарат за пластмасови подове. Следвайте инструкциите за употреба на производителя на почистващия препарат.

Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. Поставете подложки за улавяне на замърсявания в зони, които са особено склонни към замърсяване, например коридори и входни врати. Поставете краката на мебелите с филцови плъзгачи и използвайте меки колелца за столове – в идеалния случай, под офис столовете трябва да се използва защитна подложка.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност

Съдържа адипохидразид, 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2H изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност се предоставя при поискване. За търговски/промишлени приложения. Европейски телефон за спешни случаи: 112.

Обезвреждане

Материалите и всички свързани опаковки трябва да се изхвърлят по безопасен начин в съответствие с всички изисквания на местните, регионалните, националните и международните власти. Водата от измиването не трябва да се изхвърля в канализационната система или в околната среда.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

На този продукт (категория A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимум 110 g/l ЛОС.

Състав

Полиуретанова смола, вода, гликолови етери, гликоли, добавки, консервант.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg