

Divina Marmo 3D

Декоративна шпакловка за създаване на мраморен ефект върху подове/ стени



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Мarmo 3D е универсална декоративна техника за интериор, подходяща както за подове, така и за стени. Това е идеалният материал за създаване на автентични мраморни покрития, както в жилищна, така и в търговска среда.

Характеристики

- Лесно нанасяне
- Може да се оцветява в компютърната система Color Express
- Подходящ за декориране на вътрешни повърхности (подове и стени)
- Съдържа специални добавки за бързо съхнене
- Висока механична устойчивост при употреба заедно със защитен лак Microglass 2K

Опаковка

1kg и 2,5kg

Цвят

Бял (основен цвят на материала, неоцветен).
Предлага се в 2 основи за оцветяване (основа 1 за светли цветове и основа 3 за интензивни цветове). Материалът може да бъде компютърно оцветен в системата ColorExpress. Препоръчително е да се смесват различни производствени партии, оцветени в един и същи цвят, за да се избегнат евентуални разлики в нюанса по време на нанасяне.

Степен на гланц

Гланц

Съхранение

Запечатаният продукт, съхраняван непокътнат на сухо и хладно място, защитен от замръзване и слънчева светлина, има срок на годност 24 месеца. Температурата на съхранение е между минимум +5°C и максимум +30°C.

Технически данни

- Плътност: между 1,6 – 1,7 kg/L
- Външен вид: пастообразна течност
- pH: 8 - 9
- Твърд компонент: 62%

Допълващи продукти

- Divina Nivel Ground
- Divina Nivel Primer
- Caparol Akkordspachtel fein
- Caparol RollGrund Rapid
- Caparol Haftgrund EG
- Capacyl Haftprimer
- Divina Microglass 2K



Подходящи основи

Вътрешни повърхности на минерални мазилки от хоросанни групи PII и PIII, гипсови и финишни мазилки от хоросанни групи PIV, гипскартон, гипскартонени плоскости и бетонни повърхности. Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни агенти, равни и неконтрастни. Спазвайте VOB, глава C, DIN 18363, параграф 3.

При подготовка на основата, моля, спазвайте информацията в Технически лист № 650.

Подготовка на повърхността

За стени:

Продължете с подходящата подготовка на повърхността, използвайки Caparol Akkordspachtel fein; 12 часа след нанасяне на изравняващия слой, шлайфайте повърхността с шкурка (препоръчва се зърнистост P150 или P180). След шлайфане отстранете праха и нанесете слой Caparol RollGrund Rapid и след още 4-5 часа, слой Haftgrund EG, тониран в същия цвят като декоративния материал.

За различни нетипични повърхности (напр. мебели):

Нанесете един или два слоя Capacryl Haftprimer, в същия цвят като декоративния материал.

За подове и повърхности, покрити с керамични плочки:

За правилно нанасяне на Marmo 3D върху матови, полугланцови или гланцови керамични плочки, шлайфайте повърхността с шкурка или подходяща шлайфмашина. За критични повърхности или в случай на бетонни повърхности е необходимо да се постави мрежа от влакна 75g/m² при нанасяне на първия слой Divina Nivello Ground и да се шлайфа след изсъхване.

След това нанесете 1-2 слоя Nivello Primer (разреден подходящо, в зависимост от абсорбцията на основата) и след 4-6 часа нанесете слой Capacryl Haftprimer в същия цвят като декоративния материал. Може да се нанася и върху подове с подово отопление; температурата на повърхността на замазката е приблизително 29-35°C и не нарушава запечатването и адхезията на нанесения продукт.

Метод на нанасяне

Marmo 3D се нанася с венецианска маламашка и се оформя с декоративни валеци или четки.

МНОГОТОНАЛЕН ЕФЕКТ: Разнесете равномерен слой неразреден Marmo 3D, в преобладаващия цвят, върху цялата повърхност, използвайки венецианска маламашка. Вторият слой се прави чрез едновременно нанасяне на 4 или 5 различни цвята, които може леко да смесите върху самата маламашка.

Избягвайте незабавното полиране на продукта.

Изчакайте 4-6 часа между слоевете.

Когато повърхността е почти напълно суха, загладете с венецианска мистрия и след това полирайте с полир.

Защита на продукта: За да осигурите на продукта Marmo 3D повишена защита и миеща се

Важно

За времето на изчакване преди нанасяне на уплътнители Microglass 2K, моля, вижте техническия информационен лист за този продукт.

Нанесете Divina Microglass 2K на един слой върху стени, декорирани с Marmo 3D, и на 2-3 слоя върху подове, декорирани с Marmo 3D.

Външният вид на повърхността може да варира в зависимост от техниката на работа, но също и от използването на уплътнителните продукти и избраното от тях ниво на гланц.

Разход

Приблизително 200-330 g/m²/слой

Точната консумация може да се определи само след провеждане на тестове на място.

Условия за нанасяне

Минимална температура за нанасяне: + 20°C за въздух и основа.

При температура от +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, продуктът е повърхностно сух след 4-6 часа. След това време може да се нанесе нов слой. По-ниските температури и по-високата влажност на въздуха удължават времето за съхнене. След 24-48 часа продуктът може да се защити чрез нанасяне на 2 слоя прозрачен полиуретанов лак Divina Microglass 2K. Продуктът е сух след 48-72 часа.

Инструменти

За нанасяне препоръчваме използването на венецианска маламашка. След работа почистете с вода, веднага след употреба.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Този продукт е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) (и последващите изменения и допълнения). Следователно продуктът изисква информационен лист за безопасност, който е в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878.

Всяка допълнителна информация относно рисковете за здравето и/или околната среда е предоставена в раздели 11 и 12 от информационния лист за безопасност.

Вреден за водната среда с дългосрочни последици.

Съдържа: естествен калциев карбонат. Може да причини алергична реакция. Избягвайте изпускане в околната среда. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване. Моля, обърнете внимание на техническата информация. Съвети за страдащи от алергии: Европейски номер за спешни случаи: 112

Моля, обърнете внимание на техническата информация. Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване.

Депониране

Изхвърлете съдържанието/опаковката в оторизиран пункт за изхвърляне на отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

на този продукт с декоративен ефект съгласно Директива 2004/42/ЕО:
Максимално допустимо съдържание: 200 г/л. Този продукт съдържа 30 g/L.

Състав

Natrosol HBR, натриев хексаметафосфат, етиленгликол, естествен калциев карбонат, 2-пентаноноксим, алкидна смола, кобалтови съединения, вода.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg