

# Sylitol Finish 130



## Техническа информация

Употреба	Водоразредимо покритие
Плътност	1,46 g/cm <sup>3</sup>
Разход	250 ml/m <sup>2</sup>
Степен на гланц	Мат (според БДС EN 13300)

## Компоненти

Продуктов код/GOSCODE	M-SK01F
Декларация за състав	Силикатна боя на базата на калиево водно стъкло
Консерванти	съдържа
ЛОС съдържание според:	< 3%
Директива 2004/42/ЕС	< 20 g/l
ЛОС по LEED (по-малко вода)	< 40 g/l
Водоразредима според	Да
2004/42/ЕС (Decoraint)	
Олово, кадмий, хром VI *	Не съдържа
(*не се съдържат във формулата)	

### Сертификати за сгради

Устойчивост за DGNB критерий ENV 1.2 (2012) "Рискове за околната среда"

№	Приложение	Тип продукт	QS1	QS2	QS3	QS4
3	Течни покрития върху първични минерални основи като бетон, зидария, замазки, мазилки, шпакловки, тапети, стъклофибър или гипскартон. Подови повърхности и зони за преминаване подземни паркинги пътища за достъп не са взети под внимание.	Декоративни бои	да	да	да	Да
25	Биоциди за защита на материали (дърво) и фасади	Консерванти за дърво, външни мазилки, фасадни покрития, лепила, облицовки	да	да	да	да

Устойчивост за употреба според LEED категория (IEQ4.2 - 2009) Гладко финишно покритие

ЛОС гранична стойност 50 g/l  
под границата Да

Дял на рециклиране Не се съдържа

Локация на производителя DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
DE-64372 Ober-Ramstadt