

Capatect Mineralputz

Минерална суха варо-циментова мазилка
със синтетични смоли



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Минерална структурирана мазилка, специално за топлоизолационни системи Caparol Capatect. Прилага се също и върху варо-циментови мазилки и механизирано наносими мазилки. Подходяща за закрито и открито. Полага се върху леки мазилки, върху стари носещи и абсорбиращи мазилки, както и върху лоши и неабсорбиращи мазилки.

Характеристики

- Позволява дифузия на водни пари
- Липса на вътрешни напрежения
- Устойчива на атмосферни влияния
- Водоотблъскваща
- Устойчива на механични натоварвания
- Ръчно или механизирани полагане

Опаковка

25kg

Цвят

Бял. Може да бъде фабрично оцветена според цветовата палитра Capatect

Съхранение

На прохладни и сухи места, предпазена от влага.

Технически данни

- Плътност на пресния разтвор: 1,4 kg/dm²
- Устойчивост на натоварване: 1,7 N/mm²
- Якост на натиск: > 3 N/mm²
- Коефициент на абсорбиране на вода: < 0,5 kg /m² 24h (conform ETAG 004)
- Съдържание на пори: 15 – 20 Vol. %
- Дифузия на водни пари (μ): сса. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Изоляционни системи Капатект
Хоросани за строителна площадка KZM
Механизирано полагани мазилки
Леки мазилки – грунд
Термоизолационни мазилки след шпакловане
Циментови мазилки
Стари, носещи и абсорбиращи основи

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да са равни, чисти, носещи, сухи, без замърсявания и разделителни вещества. Новите, основни мазилки се подравняват с подравняваща дъска и се оставят да съхнат 3-4 седмици. Преди нанасяне на Capatect MK-Reibputz втвърдената основа трябва да се намокри добре. При полагане на материала в термоизолационни



<p>Нанасяне</p>	<p>системи, армиращият слой трябва да е твърд и сух. Разреждане: Ако е необходимо се разрежда с макс. 3% чиста вода, за достигане на подходяща за нанасяне консистенция на материала.</p> <p>Подготовка на материала Поставете 5-6 литра вода в кофа и добавете съдържанието на опаковка Capatect MK-Reibputz, бъркайки непрекъснато до получаване на хомогенна смес.</p> <p>Веднага след полагането, мазилката се изравнява равномерно със стоманена или пластмасова маламашка. Изборът на инструменти влияе върху грапавостта на повърхността, затова е важно да се използват същите инструменти за структуриране. За да се получи еднаква повърхност с непрекъснатост на структурата, материалът трябва да се приготвя следвайки указанията.</p> <p>Важно е да не се прекъсва процеса до покриване на цялата повърхност. Чрез използването на естествени добавки са възможни леки изменения в цвета, затова всички повърхности трябва да бъдат покрити само с материал, принадлежащ към една и съща партида на производство, или ако това не е възможно, ги измазвайте на цели стени. Не смесвайте материали от различни производствени партиди!</p> <p>Специални бележки:</p> <p>Трябва да се има предвид, че са възможни леки промени в нюансите, дължащи се на абсорбция, вида и структурата на основата, влиянието на околната среда и светлината, както и промените в суровината. Оплаквания поради цветови вариации не могат да бъдат разглеждани. За да се избегнат неблагоприятните ефекти на времето / валежите, се препоръчва да се покрие с брезент. Под влияние на силни ветрове или слънчева светлина препоръчваме фасадите да бъдат покрити.</p>
<p>Разход</p>	<p>Capatect MK-Reibputz 10: 2,2 kg/m² Capatect MK-Reibputz 15: 2,5 kg/m² Capatect MK-Reibputz 20: 3,0 kg/m² Capatect MK-Reibputz 30: 4,0 kg/m²</p>
<p>Условия на обработка</p>	<p>Да не се полага при температури под +5 ° C или при пряка слънчева светлина, при много силен вятър, при дъжд без предпазни мерки, висока влажност на въздуха, мъгла! Намалването до точката на оросяване е недопустимо. Тези условия трябва да продължават поне 2 дни след полагането. Внимавайте за късните слани!</p>
<p>Време за съхнене</p>	<p>При 20°C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 24 часа. Изцяло изсъхване се достига след 2-3 дни. Мазилката се подсилва според влагата и изпаряването на водата, с която е приготвена. При по-ниски температури и в условия на висока влажност, тези времена на сушене се удължават.</p> <p>Почистете инструментите веднага след употреба с обилно количество вода.</p>

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност
(валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не вдишвайте праха. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. В случай на контакт с кожата, веднага да се измие обилно със сапун и вода. Носете очила / защитна маска и подходящи ръкавици. В случай на поглъщане, потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.

Обезвреждане	Отпадъците да се изхвърлят на определените за целта места. Да не се изпуска в канализацията или почвата.
Състав	Дисперсия на базата на акрилни смоли. Дисперсия на базата на пол-ацвинил етатна смола, титаниев диоксид, калциев карбонат, вода, филмообразуващи и филмосъхраняващи материали, добавки
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация. Издание май 2012 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, ул. Принчипала № 201 · 547525 Сънкраю де Муреш · Тел./Факс: 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro Представителство в Букурещ · шос. Титулеску № 119 · 011136 Букурещ · Тел./Факс: 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro