

Akkordspachtel KF

Готова за употреба пастообразна емулсия за интериор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Специална шпакловъчна маса, готова за машинно нанасяне. С висок капацитет на адхезия и устойчивост на висока влажност. Предназначен за изравняване на стени и тавани, подложени на действието на влага. Материалът е с висок капацитет на покривност, подходящ за повърхности от бетон, минерална мазилка, бетонни блокове и ВСА, гипскартон, също за нанасяне върху тапети от фибростъкло и структурирана мазилка по метода на измазване в тънък слой. Препоръчва се за получаване на повърхности с Q3 или Q4 качество на гипсови плоскости.

Характеристики

- С висока устойчивост на влага
- Висока адхезия
- Лесно разтягане и изравняване
- Със сухо напукване
- Може да се шлайфа в сухо състояние
- С дифузионен капацитет
- Разрежда се с вода, екологично чист и с намалена миризма, проверена от AgBB Class клас на реакция на пожар: A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1
- С ниски емисии и без разтворители

Опаковка

25 kg кофа

Цвят

Бял. Може да се оцветява с макс. 5% оцветители CaparolColor или Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.

Свързващо вещество

Синтетична дисперсия DIN 55945

Допълващи продукти

Caparol-Füllspachtel P

Съхранение

Съхранявайте на хладно, проветриво без опасност от замръзване място.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи

Повърхностите трябва да не са компрометирани, чисти и сухи, съгласно DIN 18363, параграф 3. В зависимост от съществуващия носещ слой и неговите характеристики, трябва да се нанесе подходящ грунд. Вижте технически карта № 650 „Поддържащи слоеве и подготовката им“. Старите лъскави и лъскави слоеве трябва предварително да се шлайфат.



Подготовка на основата

Мазилки от групи P II и P III / якост на натиск съгл. DIN EN 998-1 от мин. 2 N/mm²:
Твърда мазилка, с нормална абсорбация, се обработва без предварителна подготовка. За силно абсорбиращите и песъчливи мазилки, се нанася слой TiefGrund или Grundier Konzentrat

Гипсова мазилка от група PIV / якост на натиск съгл. DIN EN 13279 мин. 2 N/mm²:
Нанася се слой от грунд с RollGrund Rapid или Caparol WeissGrund. Гипсовата мазилка се шлайфа, почиства се и се нанася слой TiefGrund TB

Нанасяне

Може да се полага ръчно или с машина.

При ръчно полагане: Разбъркайте добре продукта и нанесете с маламашка от неръждаема стомана. Оставете да засъхне и шлайфайте с подходящ инструмент.

Машинно нанасяне: Нанесете обилно, без да разреждате материала и загладете повърхността. След изсъхване, Caparol-Akkordspachtel KF може да бъде шлифован. Поради повишената устойчивост на влажност Akkordspachtel KF ще бъде полиран в рамките на 7 дни. Максимална ефективност на шлифоване от материала се получава в рамките на първите 2 дни след нанасянето.

Подходящо оборудване за пръскане: Caparol-Akkordspachtel KF може да се прилага с Airless уреди. Когато използвате Airless уреди, извадете всички филтри от пистолета.

Размер на дюзата: 0,035 - 0,043"

Дебит > 6 l / мин

Налягане: около 150 - 180 бара

Слоеве

След цялостно изсъхване повърхностите, покрити с Akkordspachtel KF, могат да бъдат боядисани с дисперсионни или латексови бои или акрилни лакове от гамата Capacryl, без да е необходимо допълнително нанасяне на грунд. Преди боядисване със Sylitol Bio-Innenfarbe е необходимо да нанесете слой HaftGrund EG. Преди декоративни мазилки или използване на тапети от фибростъкло нанесете слой от грунд с HaftGrund EG или Caparol WeissGrund. Преди мазилки на основата от синтетична смола се нанася слой от грунд с Putzgrund.

Разход

1,5 kg/m²/mm

Време за съхнене

Прибл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения слой.

Условия за обработка

Минимална температура при нанасяне и изсъхване : +5 °C за основата и атмосферния въздух.

СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (ва-
лидни към датата на пуб-
ликация)

Да се съхранява далеч от деца. Осигурете добра вентилация при нанасяне и изсъхване на продукта. Не се хранете и не пушете, докато използвате продукта. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно потърсете лекарска помощ и измийте обилно с вода. Да не се изхвърля в канализацията или в почвата. Инструментите и приборите за нанасяне да се измият незабавно с вода и сапун след употреба. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за безопасност (MSDS).

Отпадък

Материалите и всички свързани с тях опаковки трябва да бъдат изхвърляни по безопасен начин, съгласно изискванията на местните власти. Само напълно празни опаковки трябва да се дават за рециклиране. Опаковки с останали течни остатъци от продукта трябва да се изхвърлят на посоченото за отпадъци място на стари бои и др. Сухи остатъци от продукта могат да бъдат изхвърляни като битови отпадъци.

Съдържание	Поливинил ацетат, калциев карбонат, силикати, вода, добавки, консерванти.
Сертификати	Caparol-Akkordspachtel KF Изпитване за пожароустойчивост
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация № 714. Издание юни 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg