

Capatect KD-Buntsteinputz

Capatect KD-Buntsteinputz fein

Мазилка от естествен пясък на базата на дисперсия
от синтетични смоли за декоративни покрития



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Материал за декоративни покрития с вътрешно и външно приложение върху цокъл на фасади, на стълбове, на коридори, фойета, на рамки на врати и прозорци.

Характеристики

- Висока механична устойчивост на удари и одрасквания
- Светлинно устойчив
- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- Много еластичен
- Дифузионна способност за водни пари и въглероден двуокис
- Трудно се замърсява

Опаковка

25kg

Цвят

15 разновидности

Capatect KD-Buntsteinputz: Steingrau, Schiefergrau, Basaltgrau, Granitschwarz, Islandgrün, Pazifikblau, Klinkerrot, Marmorbraun, Dolomitbraun, Bergbraun, Kaffeebraun

Capatect KD-Buntsteinputz fein: Cognac, Capuccino, Sangria, Manhattan

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни и сухи места, предпазена от замръзване. Да се пази от директни слънчеви лъчи.

Със срок на годност 24 месеца от датата на производство, при съхранение в плътно затворени оригинални опаковки.

Свързващо вещество

Чист акрилат

Технически данни

Capatect KD-Buntsteinputz:

- Плътност на материала в прясно състояние: 1,8 kg/dm³
- Абсорбция на вода по ONORM B6110: 725 g/m² / 24 h
- Устойчивост на дифузията на водни пари: $\mu = 150$

Capatect KD-Buntsteinputz fein:

- Плътност на материала в прясно състояние: 1,6 kg/dm³
- Абсорбция на вода по ONORM B6110: 750 g/m² / 24 h
- Устойчивост на дифузията на водни пари: $\mu = 150$
- Консистенция: Под формата на паста. Готов материал за нанасяне.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Вижте сферата на приложение на продукта. В участъка на цоклите Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein да се нанасят само върху циментови мазилки или върху армиращия слой на термоизолационни системи.

Подготовка на основата

Шпакловка от PII и PIII групи:

Новите мазилки се оставят да изсъхнат необработени 3-4 седмици. Коригираните повърхности трябва да са чисти и сухи. Силно порьозните, песъчливи и абсорбиращи мазилки се грундират с OptiGrund ELF, последван от слой Putzgrund.

Бетон:

Бетонните повърхности с натрупани замърсявания се почистват механично с водна струя под налягане, спазвайки действащите разпоредби. Силно порьозните и абсорбиращ повърхности се обработват с Capiol OptiGrund ELF, съответно CapaSol LF Konzentrat, след което нанася се слой Putzgrund. Пясъчните повърхности се грундират с Dura-грунд, след което се нанася слой Putzgrund.

Повърхности в добро състояние:

Матовите, леко абсорбиращи слоеве се обработват директно. Мръсотите се почистват с водна струя. В случай на използване на други методи за почистване (измиване; четкане) грундът се разрежда с грунд, разрежда се с около 20% дестилиран алкохол.

Лакове, дисперсионни бои или пластмаси на базата на повредени синтетични смоли:

Той се отстранява напълно чрез различни методи: механично или с четка и почистване, след това с струи гореща вода субстратът се оставя да изсъхне добре. Абсорбиращите, порести и пясъчни повърхности са покрити с OptiGrund E.L.F. съответно CapaSol L.F.

Повредени минерални покрития:

Те се отстраняват напълно чрез четкане, остъргване или други методи. В случай на почистване мокрите повърхности ще се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой Tiefgrund TB.

Мръсни повърхности и неносещи повърхности:

Почистете с водни струя. Грундират се според вида и характеристиките на основата.

Повърхности, засегнати от мухъл:

Мухълът се почиства. След това повърхностите се промиват с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой от грунд в зависимост от структурата и вида на основата.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Покрийте с Cap-elas.

Повърхности със солни ефлоресценции: Сухите солни ефлоресценции се отстраняват с четка. Грундират се с Dura-grund, след което се нанася слой Putzgrund. При покрития на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дълготрайната устойчивост на боята, респективно за изчезването на ефлоресценциите.

Малки дефектни: Коригирайте с Caparol Akkordspachtel и впоследствие се нанася слой от грунд с Caparol Putzgrund.

Повърхностите трябва да са чисти, без отделящи се вещества, да не се разлагат суха и не съдържа вещества, които водят до загуба на адхезия. Новата мазилка ще изсъхне напълно за 3-4 седмици.

Подготовка на материала

Caparol Buntsteinputz и Caparol Buntsteinputz са готови за приложение и трябва да бъдат леко хомогенизирани. В случай на високи температури е възможно да се регулира консистенцията като добавите малко вода.

Нанасяне

Capatect KD-Buntsteinputz и KD-Buntsteinputz fein се нанасят с права маламашка, до гранулацията, и се изглаждат мокро върху мокро в една посока. За да се избегне появата на снадки трябва да се предвиди достатъчен брой работници, според големината на обекта, така че материалът да бъде нанесен по цялата повърх-

	ност мокро върху мокро. Повърхностите винаги да се работят цели, без прекъсване. Поради използване на естествени материали могат да се появят леки вариации в цвета. Затова върху добавените повърхности трябва да се нанася само материал от същата производствена партида, а материалите произхождащи от различни партии да се смесят помежду им. Процедура на нанасяне: Валидни са общите инструкции за нанасяне на структурни мазилки Capatect. Грундиране При Capatect KD-Buntsteinputz und KD-Buntsteinputz fein. Винаги е необходимо предварително грундиране. Повърхността се грундира с Capatect Putzgrund, ако е възможно неразреден, в цвят, подобен на цвета на крайния слой, нанасяйки се с мече. Грундът се оставя да изсъхне добре.
Разход	Capatect Putzgrund: около 220 g/m² Capatect KD-Buntsteinputz: около 5,5 kg /m² Capatect Buntsteinputz fein: около 3,5 kg /m² Представените разходни норми за всеки отделен продукт се базират на емпирични стойности, като са само ориентировъчни. Точният разход зависи от много фактори, поради което точният разход се определя след извършване на проби.
Условия на обработка	Да не се нанася при температура под +5 °C (среда, материал, основа), или под директните слънчеви лъчи, при много силен вятър, дъжд, при висока влажност на въздуха, мъгла, без да се вземат превантивни мерки,! Тези условия трябва да са налице поне още 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на замръзването през нощта.
Време за съхнене	При +20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха, Capatect KD-Buntsteinputz und KD-Buntsteinputz fein изсъхва след около 24 часа. Изсъхва в дълбочина и е възможно нанасянето на нов материал след 2-3 дни.
СЪВЕТИ	
Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите изплакнете веднага с вода. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Други указания: вижте листа за безопасност на продукта.
Обезвреждане	Продуктът се изхвърля в пунктове за събиране на проблемни материали или в пунктове за изгаряне на специални отпадъци. Да не се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Да не се излива във водите, канализацията или в почвата. Втвърдените остатъци от продукта могат да се изхвърлят като строителни отпадъци от строителство или заедно с домакинските отпадъци.
Пределна стойност за VOC съдържание	75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация № R23. Издание юни 2019г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, · ул. Принчипала № 201 · 547525 Сънкраю де Муреш · Тел./Факс: 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Представителство в Букурещ · шос. Титулеску № 119 · 011136 Букурещ · Тел./Факс: 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro