

Capadecor Calcino-Decor

Декоративна техника на базата на варовик, със структура имитираща мрамор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Представява декоративно вещество за декоративно оформление на вътрешни помещения (тавани и стени), със съдържание на гасена вар, мраморно брашно и вода. Подходящо най-вече за изключително декоративно оформление на вътрешни помещения, като например офиси, конферентни зали, протоколни зали, хотели, банки, канцеларии и частни къщи.

Благодарение на чисто минералните си съставки, при обработка Calcino Decor придобива мраморен вид.

Характеристики

- Чисто минерална
- Без органични добавки
- С вид на камък
- Висока абсорбционна и дифузионна способност
- Без разтворители и със слаб мирис
- Може да се оцвети в 22 основни цвятове
- Лесно се нанася от специалисти

Опаковка

12kg

Цвят

Calcino-Decor: Бяло-сив. Поради минералните съставки, цветът и консистенцията на доставения материал може да варира малко.

Calcino-Color: Предлагат се 22 цвят, всеки от които с 4 степени на наситеност. Цветовете могат да се смесват помежду си. Всички цвятове са разработени съгласно Caparol 3D System plus.

Съхранение

На прохладни места, предпазена от замръзване; за предпочитане над 5° С.

Допълващ продукт

Calcino Color
Calcino Imprägnierpaste

Подходяща според
Техническа информация
№ 606

Определяне на области
на приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	0	0	-	-

(-) не се препоръчва/ (0) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се



ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи

Да са устойчиви на натоварване, да нямат замърсявания или слоеве с намалено сцепление и да са перфектно сухи. Calcino-Decor може да се нанася върху всички твърди минерални основи. Може да се нанася и върху гипс, гипскартон, след предварителната им подготовка.

Подготовка на основата

Мазилки от групи хоросани P I, P II и P III: За твърдите мазилки с нормална абсорбция не е необходима предварителна обработка. Върху абсорбиращите и леко пещъчливи мазилки се нанася един слой грунд Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Силно абсорбиращите и пещъчливи мазилки се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови мазилки или мазилки от група хоросани P IV: Гипсовите мазилки се шлайфат с абразивен лист, за да се отстранят минералните наслагвания, почистват се от прах и се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови плоскости: Силно абсорбиращите участъци се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипскартонени плоскости: Шлайфат се китосаните повърхности. Китосаните повърхности се грундират с CapaSol LF. Силно абсорбиращите се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Плоскостите с нормална абсорбция се грундират с Caparol-Haftgrund.

Върху плоскостите, с петна от водоразтворими оцветени вещества, се нанася един слой фин филтриращ грунд Caparol AquaSperrgrund. Вижте техническия лист за безопасност на Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Отстранява се евентуалния излишен материал, останал по повърхността, както и остатъците от ронливи или пещъчливи материали. Силно абсорбиращите повърхности се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. Повърхностите с нормална абсорбция се грундират с Caparol-Haftgrund.

Носещи боядисани повърхности: Върху предходните слоеве с покритие от матова боя, слабо абсорбиращи, продуктът се нанася без предварителна обработка. Старите слоеве лак или лъскавите слоеве се шлайфат до матово, след което се грундират с Caparol-Haftgrund.

Неносещи боядисани повърхности: Повърхностите, покрити с лакове, цветни дисперсии или повредени мазилки на базата на синтетични смоли се отстраняват. Върху гладките, леко абсорбиращи повърхности се нанася Caparol-Haftgrund. Абсорбиращите, порьозни и пещъчливи повърхности се грундират с Caparol OptiGrund ELF или CapaSol LF. Повредените слоеве минерална боя се отстраняват механично и се почиства праха. Нанася се един слой грунд Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности, покрити с боя съдържаща лепило: Повърхността се измива и се нанася един слой дълбочинен грунд Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Небоядисани грапави, релефни или отпечатани на хартия тапети, тапети без сцепление: Остатъците от тапетите се отстраняват. Лепилото и остатъците от тапети се измиват. Повърхностите се грундират с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини: Повърхностите с петна от никотин, сажди или мазнини се измиват с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от вода се почистват със суха четка. Нанася се един слой изолиращ грунд Caparol AquaSperrgrund.

Дърво и дървен материал: Нанася се един слой грунд от типа Capacryl Holz-IsoGrund. Върху меламиновите плоскости се нанася грунд Capacryl-Haftprimer.

Малки повредени участъци: След подходяща подготовка се поправят съгласно указанията за обработка с Caparol Akkordspachtel и ако се налага, след това се нанася един слой боя като грунд. Върху основата се нанася един слой Caparol Putzgrund. При

повърхностите с денивелации се препоръчва подравняването им с Akkordspachtel

Нанасяне

Специални препоръки:

Инструментите се съхраняват винаги чисти;

Почиствайте периодично ръба на съда; не допускайте да падат частици сух материал в пастообразната маса, която следва да се нанесе на стените;

През работните почивки покривайте съда с материала, за да предотвратите изсъхване на материала по ръба и попадане на евентуални замърсявания.

Етап 1:

Трябва да се шпаклова абсолютно равен слой от около 1000 g/m с бял Calcino-Decor, за да се гарантира цялостно покритие на основата. Пастата се нанася неразредена, в консистенцията от кутията, с маламашка със заоблени ръбове от 240x100 mm. Този слой трябва да съхне минимум 24 часа, за да се предотврати напукване на следващите слоеве. На този етап, както и при следващите, избягвайте шпакловане, защото от една страна е необходима определена дебелина на слоя за постигане на мраморния вид, а от друга страна се образува фина прах, което може да предизвика проблеми със сцеплението или напукване на следващите слоеве.

Етап 2:

Служи за запълване на първия слой и за постигане на мраморния ефект, който е видим по-късно. Нанася се 2 пъти по един тънък слой оцветен материал Calcino Color в желаното съотношение, около 300 g/m², с маламашка със заоблени ръбове от 240x100 mm. Времето за съхнене при този етап е около 2-3 часа.

Етап 3:

Нанасят се около 100 g/m², в два тънки слоя, за да се завърши повърхността. Първият слой се нанася с маламашка от 240x100 mm, а след около 5 минути вторият слой с маламашка от 200x80mm. След около 15 минути материалът изсъхва и повърхността се запечатва.

За да се предотврати напукване, слойът се нанася първо с леки движения, последвани от по-силни. Този финален слой предоставя степента на блясък на повърхността. За по-добро запечатване на декоративния слой, препоръчваме импрегнирането му с Calcino-Impregnierpaste, нанесен с маламашка от 200x80 mm, което възпрепятства прилепването на замърсявания и не повлиява върху характеристиките на слоя Calcino-Decor. Разходът е максимум 40 g/m².

Импрегниране:

Оставете повърхността да се втвърди от 3 до 6 дни за правилна карбонизация на вярта. В процеса на обработка е възможна появата на обезцветяване. Нанесете един равномерен слой Calcino ImpregnierPaste с венецианска маламашка. Да не се нанасят повече от 30-40 g/m². Да се остави повърхността да съхне за кратко време, след което се отстранява излишния материал с мека кърпа. Остава се да съхне отново, след което се изтрива. Излишният материал може да придаде на повърхността белезникав вид, който след това не може да се отстрани. Изтрийте отново, за да намалите този ефект.

Инструкции

Състав на слоевете: Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета Capadecor Metallocryl Interior, който следва да се нанася (вижте технически лист Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. Нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl Interior.

Разход

Около 1000-1500 g/m²

Условия за обработка

+ 10 °C температура на основата и на въздуха.

Инструменти

Използва се Calcino Spachtelset (венецианска маламашка) със заоблени ръбове. При нанасяне на всеки отделен слой се използва различна маламашка. Почистват се с вода веднага след ползване.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Дразни очите и кожата. Избягвайте контакт с кожата и очите: причинява сериозни поражения. При контакт с очите изплакнете добре с вода и потърсете лекарска помощ. При контакт с кожата измийте с много вода и сапун. При нанасяне използвайте защитни ръкавици и очила или защитна маска. При поглъщане потърсете веднага лекарска помощ и покажете етикета или опаковката.
Депониране	Рециклират се само празни опаковки. Остатъците от материала се обезвреждат съгласно законните разпоредби като отпадъци от бои на водна основа, сухи остатъци от изсъхнали бои или като битови отпадъци.
Съдържание	Калциев хидроксид, калциев карбонат и вода
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 880. Издание октомври 2018 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg