

Capadecor Calcino Romantico

Декоративна мазилка на базата на вар, за висококачествена интериорна декорация



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Представява декоративно вещество за декоративно оформление на вътрешни помещения (тавани и стени), със съдържание на гасена вар, мраморно брашно и вода. Подходящо най-вече за изключително декоративно оформление на вътрешни помещения, като например офиси, конферентни зали, протоколни зали, хотели, банки, канцеларии и частни къщи.

Характеристики

- Минерална
- Без органични добавки
- С вид на камък
- Висока абсорбционна и дифузионна способност
- Без разтворители и със слаб мирис
- Лесно се нанася от специалисти

Опаковка

7,5 kg, 15 kg

Цвят

Calcino Romantico: натурално бяло
Тониран: фабрични нюанси по картел 3D
CAMEO 95; 100; 105; 110; 115; 120
GINSTER 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT 20; 25; 45
GRENADIN 140
MAGMA 95; 100; 105; 110; 115; 120
MAI 5; 15; 20
ONYX 95; 100
PALAZZO 5; 20; 35; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130
SIENNA 5; 10; 35; 40; 70
VENATO 10; 40; 50

В зависимост от приложението и структурата, може да има разлики между получените цветове и палитрата.

Степен на блясък

мат/ гланц

Съхранение

На хладно място, без замръзване. Разопаковани баки се съхраняват плътно затворени, за да се избегне образуването на вдлъбнатини или изсушаването на материала.

Допълващи продукти

Caparol Weissgrund



ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без напуквания.

Подготовка на основата

Мазилки от групите PI, PII и PIII: Устойчиви мазилки с абсорбционно покритие без предварителна подготовка. Малко пясъчни абсорбиращи мазилки се грундират със слой OptiGrund E.L.F. Нанесете грунд с Caparol-Tiefgrund TB или Ampisilan-Putzfestiger.

Мазилка и хоросан от хоросан PIV: Шлифовъчните слоеве се шлифоват, прахът се отстранява, след това се полага грунд с Caparol-Tiefgrund TB и Ampisilan-Putzfestiger.

Гипсови строителни плочи: На абсорбиращите плоскости нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.

Внимание: Завършването с Calcino Romantico изисква двойно покритие. За да се предотврати появата на пукнатини между плоскостите и фугите, те трябва да се обработят предварително

Бетон: Отстранете всички начупени и мръсни частици

Неносещи покрития: Отстраняват се нестабилните основи като лакове, дисперсии или синтетични смоли. На порьозни, пясъчни или силно абсорбиращи повърхности нанесете грунд OptiGrund E.L.F. Неносещите минерални покрития се отстраняват механично и повърхността се почиства. След това нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и Ampisilan-Putzfestiger.

Старо лепило: Отстранете напълно чрез измиване. Нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и Ampisilan-Putzfestiger.

Тапети на влакнеста основа: Премахва напълно. Лепилото се отстранява чрез измиване. Нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и Ampisilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови петна, вода или грес: Петна на основата на никотин, дим или мазнини се измиват с разтвор на вода и почистващ разтвор и се оставят да изсъхнат. Нанесете грунд Caparol-Filtergrund Grog Product

Дърво: Нанесете грунд Capacryl Holz-Isogrund.

Стари повърхности с покритие на основата на варовик: Необходимо е напълно да се премахне масата и да се възстанови правилно основата. На повърхности с подходяща абсорбция нанесете грунд Caparol-Tiefgrund TB и Ampisilan-Putzfestiger.

Основно покритие

След приготвяне на основата, нанесете грунд и междинен слой с продукта Caparol Haftgrund. В случай на неравни основи е необходимо предварително да се обработи с Matador Feinputz. Ако в мазилката има пукнатини, се препоръчва след слоя Akkordspachtel да се постави армировъчен тапет.

Предупреждение: Инструментите се поддържат винаги чисти. Периодично почиствайте ръба на кофата и избягвайте сухия материал в кофата. Винаги покривайте материала по време на работа. Calcino Romantico не се разрежда по никакъв начин.

Работна фаза №. 1: Нанесете слой Calcino Romantico чрез пръскане по цялата повърхност в желания цвят и разтягане до дебелината на зърното на материала. След кратко време на изчакване пропуските в резултат на пръскане се елиминират чрез прилагане на умерено налягане върху шпатулата. В този случай се препоръчва използването на средна шпатула (240 mm x 100 mm). Този нанесен слой трябва да се суши поне 12 часа, за да се избегнат проблеми със залепването на следващия слой. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за сушене се удължава съответно.

Работна фаза №. 2: Нанесете слой Calcino Romantico чрез пръскане по цялата повърхност в желания цвят и разтягане до дебелината на зърното на материала. След кратко време на изчакване, надраскайте повърхността с шпатула и разтрийте повърхността.

	<p>В този случай се препоръчва използването на средна шпатула (240 mm x 100 mm), за повърхностно триене може да се използва мистрия ArteTwin, венецианска плоча или пластмасова шпакла. Когато повърхността е с матов външен вид, тя може да бъде обработена с полираща мистрия, за да се получат по-лъскави повърхности.</p>
Подготовка на материала	Calcino Romantico е готов за нанасяне
Разход	Около 600 g/m ² /слой
Условия за обработка	Минимална температура на нанасяне: + 10 ° C за поддръжка, материал и въздух.
Инструменти	<p>Венециански первази със заоблени ъгли Машина за полиране Мистрия или подобна пластмасова мистрия Да се почистват с вода веднага след употреба.</p>

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	<p>Предизвиква сериозни наранявания на очите. Предизвиква дразнене на кожата. Не вдъшвайте праха / аерозола на продукта. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте лични предпазни средства. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Измийте устата. Избягвайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Измийте обилно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако е необходимо. Продължете да миете.</p>
Почистване и поддръжка	<p>Calcino Romantico не издържа на изискванията за пряко разпръскване на вода (поява на петна от вар), мазнини, киселини, катрани, кафе и съответно кофеин, багрила, съдържащи чай. Лесно замърсяване може веднага да се отстрани с гореща вода, смесена с неутрален почистващ разтвор (домакинство). Внимание: Не използвайте почистващи разтвори, които разтварят вар!</p>
Депониране	<p>Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течният скрап се разпада като скрап от боя на водна основа. сушените се обеззаразяват като сухи бои или като домакински боклуци.</p>
Съдържание	<p>Калциев хидроксид, калциев карбонат, вода.</p>
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>

Техническа информация 904. Издание октомври 2018 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg