

Capadecor® MultiStruktur Fein/Mittel/Grob/ Super Grob



Хидрофобен междинен и финашен продукт с кварцови пълнители за интериорна употреба

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Продукт, готов за употреба, с кварцови пълнители, за междинно и финашно покритие, за индивидуално декоративно оформяне на интериорни повърхности. MultiStruktur е идеален за повърхности с последваща обработка с лазурни и ефектни покрития. Област на приложение За висококачествена обработка на повърхности в жилища, болници, учебни и обществени сгради.

Характеристики

- Водоразредим
- Почти без аромат
- Без съдържание на разтворители и пластификатори
- Висока степен на белота
- Различни приложения
- Лесно и разнообразно оформяне
- Еднородна структура
- Възможност за тониране по ColorExpress или с ръчни колоранти
- Поради хидрофобните си свойства лесно се поддава на последваща обработка
- Добра възможност за почистване
- Негорим по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Опаковка

MultiStruktur Fein/ Mittel 7kg/ 16 kg
MultiStruktur Grob/ Supergrob – 7 kg/ 18 kg

Цвят

Бял.
Възможност за машинно тониране по системата ColorExpress ок. 850 цветови тона от колекцията 3D и всички цветови тона CaparolColor под степен 13. Ръчно тониране :не повече от 10 % CaparolColor не повече от 10 % AVA При нанасяне на свързани повърхности смесете цялото количество тониран продукт за да се избегнат разнотония. При покупка на 100 kg и повече от един цвят може да се поръча тониране в завода производител.

Структури

фин, среден, груб, супер груб

Степен на гланц

Мат

Технически данни

Максимална едрина на зърното:
MultiStruktur Fein: ок. 200 µm
MultiStruktur Mittel: ок. 300 µm
MultiStruktur Grob: ок. 500 µm
MultiStruktur SuperGrob: ок. 700 µm

Съхранение

В прохладни, защитени от замръзване места.

Съпътстващи продукти

Caraver CapaColl GK; Caraver Gewebegrundierung



ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Подходящи основи | Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции и да отговарят на изискванията на VOB Част С, DIN 18363, абзац 3. |
| Подготовка на основата | <p>Строителни разтвори от група Р II и Р III: Едрозърнести, силно попиващи и ронещи повърхности нанесете грундово покритие с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.</p> <p>Гипсови разтвори от групите Р IV и Р V: шлайфайте, обезпрашете и нанесете Caparol-Haftgrund. Гипсофазер: Обработете с OptiGrund E. L. F. или Caparol- Tiefgrund TB.</p> <p>Гипскартон: Шлайфайте фугите и обезпрашете. Нанесете грундово покритие Caparol-Haftgrund. На плоскости с водоразтворими петна грундирайте с Caparol-Filtergrund grob.</p> <p>Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфане, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. Нанесете Caparol-Haftgrund.</p> <p>Газобетон: Грундирайте с Caparplex, разреден с вода в съотношение 1:3 обемни части грунд-вода. След това изравнете с Caparol-Akkordspachtel.</p> <p>Стари товароспособни покрития: Матовите покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите такива да се матират с подходящ способ.</p> <p>Нездравни стари покрития: Стари нарушени покрития от лакове, дисперсионни бои и мазилки на база изкуствени смоли трябва да се премахнат. Слабо абсорбиращите гладки повърхности се грундират с Caparol Haftgrund. Силно пясъчливи основи с висока абсорбираща способност се грундират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Стари нездравни покрития от минерални бои се премахват напълно чрез отмиване, след като основата изсъхне напълно, се обработва с Caparol Tiefgrund TB.</p> <p>Покрития от постни бои: Измийте добре. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Тапети: Отстранете напълно тапетите. Измийте лепилото обилно с вода. Нанесете Caparol-Tiefgrund TB. Повърхности, заразени с гъбички, мухъл или плесен: Заразените повърхности предварително се почистват механично с подходящи за целта препарати. Основата се оставя да изсъхне добре, след което се обработва с Capatox или Fungigrund.</p> <p>Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработва се с Caparol-Filtergrund grob.</p> |
| Предварителна обработка | Грундирайте с Caparol-Haftgrund (при MultiStruktur Fein) или Putzgrund 610 (при MultiStruktur Mittel и Grob). |
| Метод на нанасяне | Разбъркайте MultiStruktur добре преди нанасяне. Нанесете с четка или валеж неразреден. Използвайте валеж с дължина на косъма 14-18 mm и разнесете добре. MultiStruktur Fein може да се нанася и с маламашка, шпакла или друг подходящ за желаната визия инструмент. MultiStruktur да се нанася и машинно. Размер на дюзата 4-6 mm, налягане 2,0-2,5 bar. |
| Изграждане на покритието | В зависимост от желаната визия MultiStructurStyle може да се структурира с четка, шпакла, различни шаблони и др. Нанасяне на финални покрития: За финаш може да се използват DecoLasur Matt или Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color или Metallocryl Interior. |

| | |
|---------------------|--|
| Разход | <p>Разходът варира в зависимост от метода на нанасяне, желаната визия и използваните инструменти.</p> <p>Фина грануляция: 500-700 g/m² Средна грануляция: 500-600 g/m² Груба: 600-700 g/m² Супер груба: 800-900 g/m²</p> <p>Точният разход се определя чрез пробно нанасяне върху конкретната основа.</p> |
| Условия за полагане | <p>Минимална температура на въздуха и основата +5 °С.</p> <p>Време за съхнене: При температура +20 °С и относителна влажност на въздуха 65 % след 6-8 часа покритието е повърхностно сухо. Пълното изсъхване настъпва след 1-2 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се увеличава.</p> |
| Инструменти | <p>Почистете с вода веднага след приключване на работа.</p> |

СЪВЕТИ

| | |
|---|--|
| <p>Съвети за сигурност (Състояние към момента на отпечатване)</p> | <p>Използвайте материал от една и съща партида. При невъзможност смесете различните партиди заедно за да се избегнат разнотония. При полагането на фината винаги работете по метода „мокро в мокро“. При използване на Caparol-Tiefgrund TB осигурете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъзможно или не е желано използвайте AmphiSilan-Putzfestiger който е практически без мирис. Да не се допуска попадане във водоизточници и почвата.</p> |
| Обезвреждане | <p>За преработка да се предават само абсолютно празните опаковки. Течни остатъци от материала да се третират като бои на водна основа, според изискванията на месните закони. Засъхнали остатъци се изхвърлят като втвърдени бои на водна основа или битов отпадък.</p> |
| Състав | <p>Изкуствена смола, пигменти, минерални пълнители, силикати, парафин, вода, добавки, консерванти.</p> |
| Техническо съдействие | <p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p> |