

# Capalac Fussbodenlack

Алкиден лъскав лак, за полагане на крайни финални покрития върху вътрешни дървени подови настилки. Не съдържа ароматни въглеводороди



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Лъскав, цветен лак за полагане на финални покрития с висока устойчивост на триене върху вътрешни дървени подови настилки.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Висока устойчивост на триене/одраскване;</li> <li>• Висока покривна способност;</li> <li>• Без ароматни въглеводороди</li> <li>• Устойчив на домакински почистващи препарати (почистващи препарати и продукти за поддръжка на чистотата)</li> </ul>
Свързващо вещество	Алкидна смола, съдържа неароматни разтворители.
Опаковка	1l, 2.5l, 10l
Цвят	Може да се оцвети със системата ColorExpress в различни светли цветове със степен на светлост до 70.
Гланц	Лъскав
Съхранение	На прохладни места, предпазен от замръзване. Продуктът се съхранява плътно затворен.
Плътност	около 1,0 g/cm <sup>3</sup>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	<p>Вътрешни дървени подови настилки. Основата трябва да бъде чиста, абсорбираща и да не съдържа вещества намаляващи сцеплението. Повърхността не трябва да е напоена с продукти за поддръжка на подови настилки, които могат да намалят сцеплението или да удължат времето за съхнене.</p> <p>Ако е необходимо се шлайфа съществуващата (стара) дървена повърхност. Влажността на дървото не трябва да надвишава 13%.</p>
------------------	---



Подготовка на основата

**Нови, небоядисани подови настилки:** Отстраняват се грапавините, основата се почиства, рендосва се в посока на дървените влакна. Отстраняват се евентуалните следи от смола.

**Стари, боядисани подови настилки:** Шлайфат се и се почистват. Неабсорбиращият слой се отстранява.

Начин на нанасяне

Нанася се с четка или с мече. Разбърква се добре преди употреба. Ако е необходимо се разрежда с Caparol AF-Verdunner, или ако се цели по-бързо съхнене може да се разреди с Capalac PU-Harter.

Структура на слоевете

Основа	Среда	Подготовка на основата	Грундиране	Междинен слой	Горен слой
Дървени подови настилки	закрито	почистване/шлайфане	Необработено дърво: Capalac Fussbodenlack разреден с около 10-15%	Capalac Fussbodenlack <sup>2)</sup>	Capalac Fussbodenlack
Стари, абсорбиращи боядисани подови настилки	закрито	почистване/шлайфане	Capalac Fussbodenlack <sup>2)</sup>	Capalac Disbocolor 4932 ]	

Разход

Около 80-100 ml/m<sup>2</sup> / слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и варират в зависимост от основата и свойствата и. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Температурата на материала, основата и въздуха трябва да е мин. + 5°C. Препоръчва се нанасяне при температури между + 12°C до + 25°C.

Време за изсъхване

При 20 ° C и 65 % влажност на въздуха:

5 часа сух при допир

24 часа достъп с повишено внимание

48 часа напълно изсъхнал и готов за ползване след 3 дни

При по-ниски температури и висока влажност се променя времето за съхнене.

Бележка: Подовите настилки придобиват оксидиран вид при изсъхване (поради реакция с кислорода от въздуха). Поради това лакът се нанася в тънък слой от около 75-100 µm (стандарт за алкидните лакове), така че времето за съхнене може да значително да се удължи. За тази цел се препоръчва като разреждител продукта Capalac PU-Harter.

Инструменти

Почистват се с разреждител или лек бензин веднага след ползване.

## СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Запалим. Вреден за водните организми, може да предизвика дълготрайни неблагоприятни ефекти при изливане във води. Многократният контакт може да причини напукване и изсъхване на кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът трябва да се съхранява плътно затворен на добре проветрени места. Да се съхранява защитен от източници на огън - пушенето забранено. При пръскане на боята да се избягва вдишването. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се изпуска във водите, канализацията или почвата. При недостатъчно проветрение да се използват уреди за защита за дихателните пътища. Да се нанася материала само в добре проветрени помещения. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. Потърсете незабавно лекарска помощ, покажете опаковката или етикета на продукта. Съдържа вещества, които могат да предизвикат алергични реакции.

Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.

Депониране

Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Опаковката с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

ЕС-гранична стойност на съдържание на ЛОС

За този продукт (категория A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 430 g/l ЛОС

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: office.sofia@caparol.bg;  
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  
[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)