

Capalac Grundierweiss

Изолиращ грунд за дървени елементи, за екстериор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Боя за вътрешно и външно приложение, приложима като слой грунд и като междинен слой върху дърво и метал. Поради характерния мирис на алкидна смола се препоръчва използването на продукта Capacryl PU-Vorlack за грундиране на големи площи от закрити помещения.

Характеристики

- Без ароматни разтворители
- Висока покривна способност поради непрозрачността
- Добра стабилност
- Висока адхезионна способност
- Устойчивост на триене
- Добра способност за разстилане
- Тиксотропна
- Без олово и хром
- Бързо съхнене
- Основен бял цвят (може да се оцвети)

Опаковка

Capalac Vorlack: 375ml; 750ml; 2,5l; 10l
Capalac mix Vorlack: 500ml; 1l; 2,5l; 10l

Цвят

Бял.
Може да се оцвети с макс. 5% Capalac Hochglanz-Buntlack или в системата Capalac mix в около 18.000 цвята.

Свързващо вещество

Алкидна смола без ароматни разтворители

Съхранение

В добре затворена оригинална опаковка, съхраняван на сухи и прохладни места,

Плътност

1,5 g/cm³

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи

Да се разбърка добре преди употреба. Може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Дърво, дървени материали и метал.

Подготовка на основата

Основата се шлайфа според изискванията на основата, след което се почиства добре.



Нанасяне	<p>Продуктът може да се нанася с пръскане в консистенцията, в която е доставен, но трябва да се затопли съгласно таблицата по-горе. Capalac Vorlack е готов за нанасяне с четка. Или мече.</p> <p>Указания за пръскане Airless: Дюза 0,009 – 0,013 инч Налягане: 180 – 200 бара Разреждане: не е необходимо</p>
Конструкция на слоевете	<p>Дърво и производни: закрито; почистване/ шлайфане; грундиране: Capalac Vorlack; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Дърво: открито; Почистване БФС нр.18; импрегниране: Capalac HolzImpraegniergrund; грундиране: Capalac Vorlack; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Стомана, желязо: открито/ закрито; Почистване ръжда; Грундиране закрито: Capalac Allgrund/ Capalac/ Грундиране открито: 2x Capalac Allgrund/ Capalac Rostschutzgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Цинк/ галванизирани повърхности: открито/ закрито; Почистване: БФС нр.5; Грундиране закрито: Disbon 481 EPUiprimer или Capalac Allgrund; Грундиране открито: Disbon 481 EPUiprimer sau 2x Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Алуминий: открито/ закрито; Почистване БФС нр.6; Грундиране: Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Твърдо PVC: открито/ закрито; Почистване БФС нр.22; Грундиране Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p> <p>Стари боядисани повърхности: открито/ закрито; почистване / остъргване горен слой; Грундиране: Capalac Allgrund; междинен слой: Capalac Vorlack; финиш: Capalac Weiss/ Buntlack бял</p>
Разход	<p>Вертикално нанасяне с: четка: 80-100 мече: 70-90 Airless: 90</p> <p>Хоризонтално нанасяне с: четка: 120 мече: 120 Airless: 120</p>
Условия за обработка	<p>+ 5°C температура на материала, основата и въздуха.</p> <p>Време за изсъхване: При 20° C и 65% относителна влажност на въздуха от 2 до 4 часа е суха на повърхността. След 12ч. може да се положи следващ слой или да се шлайфа.</p>

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Запалим. Многократният контакт с кожата може да причини изсъхване на кожата. Да се съхранява на недостъпни за деца места. Продуктът се съхранява с плътно затворена опаковка, на места с добро проветрение. Да се съхранява защитен от източници на огън – пушенето забранено.

Да не се вдишват изпаренията на продукта. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. При недостатъчна вентилация е задължително ползването на апарати за защита на дихателните пътища. Материалът се нанася само в участъци с добро проветрение. При поглъщане да не се предизвиква повръщане. да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта. Да се избягва контакт с очите или кожата.

Съдържа 2-бутаксоним– може да предизвика алергични реакции. Прочетете техническия листа за безопасност на продукта (MSDS).

Обезвреждане

Предават се за рециклиране само празни опаковки. Опаковки с остатъци от материала се предават на специални места за събиране на стари лакове.

Пределна концентрация на ЛОС

За този продукт (категория A/d): 300 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 300 g/l ЛОС.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg