

# Capatect-Ceratherm-Fugenmörtel

Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Замазка за свързване на керамични плочки и покрития върху Capatect A и B системи.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устойчив на атмосферни влияния</li> <li>• Лесен за обработка</li> </ul>
Опаковка	25kg
Цвят	082/01: циментово сиво 082/02: пясъчно бял
Съхранение	На хладно, сухо и без замръзване. Запечатаната опаковка може да се съхранява 12 месеца.
Технически данни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поведение при пожар: Клас на горимост A2 - DIN 4102, в системата Capatect A (с плочи от минерална вата).</li> <li>• Коефициент на поглъщане на водата: <math>W &lt; 0.2 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})</math> съгласно DIN52617</li> </ul>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата	Да се почистят компрометираните елементи. Основата трябва да е чиста и суха.
Разход	<p><b>15mm</b> 240x52: 4,9kg/m<sup>2</sup> 240x71: 3,9kg/m<sup>2</sup> 240x115: 3,0kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>10mm</b> 240x52: 3,3kg/m<sup>2</sup> 240x71: 2,6kg/m<sup>2</sup> 240x115: 2,0kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>8mm</b> 240x52: 2,6kg/m<sup>2</sup> 240x71: 2,1kg/m<sup>2</sup> 240x115: 1,6kg/m<sup>2</sup></p>



Условия на обработка	По време на нанасянето и изсушаването температурата на основата и околната среда трябва да бъде по-висока от + 5 ° С. Да не се прилага при пряка слънчева светлина, силна мъгла или висока относителна влажност.
Време за изсъхване	Повърхността е суха след 24 часа при + 20 ° С и 65% влажност. Дълбоко изсъхване след 2-3 дни.
Подготовка на материала	Поставете припл. 2,5-3,0l вода в чист съд и смесете със съдържанието от 25 kg торба, докато се получи леко влажен разтвор.

## СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

В случай на порести плочи или матови глазури, непременно трябва да се извършат проби. Разлика в нюансите може да възникне в зависимост от съдържанието на влага и абсорбционния капацитет на материала.

Продукт, предназначен само за професионалисти. Дразни очите и кожата. Възможно е да се развие чувствителност след многократен контакт с кожата.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и да се потърси медицинска помощ. Използвайте подходящи ръкавици и очила / маски, когато използвате продукта. В случай на поглъщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета. Всяка следа от материал може да се измие незабавно с обилно количество вода. Не вдишвайте прах.

Техническа информация 082. Издание януари 2010г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)