

# Capatect Caparol Profilkleber 121/109

Шпакловка за ремонт на Сарарол профили



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	<p>Минерално лепило за залепване на декоративни фасадни профили. Подходящ за използване върху твърди, минерални основи и фасадни системи Capatect, базирани на EPS и изолация от минерална вата с минерална армировка с устойчивост на налягане най-малко 2,5 N / mm<sup>2</sup>.</p>
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лесно нанасяне</li> <li>• Силно залепване</li> <li>• Висока устойчивост</li> <li>• Висока якост на адхезия</li> <li>• Водоотблъскващ</li> <li>• Оптимално отворено време</li> </ul>
Опаковка	25kg
Цвят	Натурално бял
Съхранение	<p>Да се съхранява на сухо и защитени от влага място. Срок на годност в оригинална затворена опаковка най-малко 12 месеца.</p>
Технически данни	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дифузия <math>\mu</math> (H<sub>2</sub>O) &lt; 35</li> <li>• Плътност са. 1,8 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Якост на опън <math>\geq</math> 0,3 N/mm<sup>2</sup> nach DIN EN 1015-12</li> <li>• Свързващо вещество: Минерални вещества съгласно DIN EN 197-1 и специален прах от синтетична смола</li> <li>• Капилярна абсорбция на вода <math>\leq</math> 0,2 kg/(m<sup>2</sup> min0,5) съгласно DIN EN 1015-18; Клас W2 (нисък) съгласно DIN EN 998-1</li> </ul>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата	<p>Всички основи трябва да са стабилни, равни, чисти и без остатъци, които намаляват сцеплението. Когато фиксирате върху композитни системи за топлоизолация, нанесете профилното лепило Capatect Caparol 121/109 върху подходящия и сух армиращ слой. Проверете бетона и необработената мазилка за носеща способност, отстранете компрометираните елементи и грундирайте абсорбиращите повърхности.</p>
------------------------	--



Подготовката на материала	Смесете с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Разбъркайте отново след 5 минути. Не смесвайте повече материал, отколкото може да бъде обработен в рамките на един час. Приблизително 4,5 - 5,0l вода на 25 kg материал (чувал).
Нанасяне	<p>Нанесете профилното лепило Capatect Caparol 121/109 върху цялата повърхност с нарязана мистрия ( 8-10 mm) върху основата и върху задната повърхност на фасадния профил. Нанасяйте само толкова лепило, колкото може да бъде покрито преди стягане на материала. Натиснете леко.</p> <p>Фугите също трябва да се обработят с лепилото, като изгладите с влажна четка. Подсилените с профилно лепило арматурни слоеве трябва да се почистват с вода веднага след нанасянето, тъй като в противен случай минералните довършителни мазилки могат да причинят проблеми с адхезията.</p>
Разход	около 3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> Точен разход може да се даде след тест.
Условия за обработка	Температурите по време на обработката не трябва да падат под + 5 ° C . Не работете върху зони, загряти от слънцето, при дъжд или при силен вятър.
Време за изсъхване	Приблизително след 24 часа (при 20 ° C и 65% относителна влажност) залепени с лепило за профил на Capatect Caparol 121/109 са фиксирани стабилно. Времето се удължава при по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха.

## СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Прилага се информацията в текущия информационен лист за безопасност.
Депониране	Изхвърлят се само празни торби. Остатъците от втвърдените материали трябва да се изхвърлят в съответствие с ЕАК 170904 (смесени строителни и разрушаващи отпадъци).
Техническа консултация	<p>В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.</p> <p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>