

DisboSEAL® 292

Монтажно лепило

Еластично универсално лепило с много висока начална лепливост



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Описание на продукта	DisboSEAL® 292 е лепило, втвърдяващо се от влагата, с висока механична якост и бързо начално залепване.	
Сфера на приложение	Подходящо за залепване, с компенсиране на напрежението, на голямо разнообразие от материали. За вътрешна и външна употреба. Подходящо също за подводно залепване и съвместимост с естествен камък. След пълно втвърдяване, DisboSEAL® 292 може да бъде изложен на повишени температури за кратки периоди и следователно е подходящо за последващо прахово боядисване. Възможни са допълнителни процеси на втвърдяване без промяна на механичните свойства на лепилото. Максималната температура на втвърдяване е 150 °C.	
Характеристики	• Висока механична якост • Стабилност • Трайна еластичност • Изключително бърза начална адхезия • Много бързо време за съхнене • Подходящ за подводно лепене • Без разтворители • Без силикон • Съвместим с естествен камък	
Основа	Хибрид	
Разфасовка	310ml тубичка / 12 броя в кашон	
Цвят	Бял (приблизително RAL 9010 Reinweiß)	
Съхранение	Съхранявайте на хладно, сухо и защитено от замръзване място. Неотворена опаковка има срок на годност 12 месеца.	
Технически данни	• Стабилност: • Време за образуване на коричка: • Якост на опън (при 100% удължение): • Якост на опън: • Удължение при скъсване: • Твърдост по Шор А: • Корозивност: • Пожароустойчивост:	Висока стабилност (DIN EN ISO 7390) Прибл. 20 мин (23 °C и 50% относителна влажност) Прибл. 1,2 N/mm² (DIN 53504-S2) Прибл. 2 N/mm² (EN 53504-S2) Прибл. 400% (ISO 8339) Прибл. 55 (DIN ISO 7619) Некорозивна B2, нормално запалим (DIN 4102-1)



Химична устойчивост

• Изопропанол:	устойчив на експозиция < 24 часа
• Солен разтвор 12%, 25%:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Дизелово гориво:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Минерално масло 15W40:	устойчив на експозиция < 24 часа
• Етиленгликол:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Разтвор на натриев хидроксид 10%:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Разтвор на калциев хидроксид 20%:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Разтвор на амоняк 10%:	устойчив на експозиция < 28 дни
• Разтвор на водороден пероксид 10%:	устойчив на експозиция < 28 дни
Плътност:	около 1,5 g/cm ² (DIN EN ISO 10563)
Устойчивост на суха температура сухо:	-40 до +90 °C, кратковременно до 150 °C
Свиване:	Обем: приблизително 3,4% (DIN EN ISO 10563)

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подходящи основи

Не е подходящ за следните основи: полиетилен, полипропилен, силикон, бутилкаучук, неопрен, EPDM и повърхности, съдържащи битум или катран.

Подготовка на основата

- Повърхностите, които ще се залепват, трябва да бъдат чисти, сухи, здрави и без вещества, които биха могли да нарушат адхезията.
- Ако е необходимо, повърхностите трябва да се почистят предварително.
- Върху повечето често срещани строителни основи не е необходим грунд за фуги (метали, дърво, стъкло и др.).
- Върху критични основи трябва да се извършат предварителни тестове.

Таблица с грундове:

ABS DisboADD 261:	Грунд за фуги-М
Акрилно стъкло, PMMA:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Алуминий:	+
Бетон:	DisboADD 260 Грунд за фуги-S
Неръждаема стомана:	+
Железо:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Анодиран алуминий:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Фиброцимент:	+
Горещо цинкован метал:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Плочки:	DisboADD 260 Грунд за фуги-S
Стъкло:	+
Мед:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Месинг:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Естествен камък:	DisboADD 260 Грунд за фуги-S
Полиамид:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Поликарбонат:	-
Полиестер (със стъклени влакна):	+
Полипропилен:	-
Полистирен:	DisboADD 261 Грунд Грунд-М
Порести основи:	DisboADD 260 Грунд за фуги-S
Прахови покрития:	Изисква се индивидуално тестване
PVC фолио:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Твърдо PVC:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Цветен санитарен акрил:	-
Огледала:	DisboADD 261 Грунд за фуги-М
Тухли:	DisboADD 260 Грунд за фуги-S

Легенда: + не е необходим грунд - не е подходящ

Тази таблица е съставена въз основа на емпирични данни. Поради големия брой възможни комбинации от материали, в случай на съмнение трябва да се извършат предварителни тестове.

Нанасяне	- DisboSEAL® 292 се нанася ръчно, с пневматичен или въздушен пистолет за силикон. - За оптимално покритие препоръчваме нанасянето на материала в триъгълна ивица (напр. приблизително 10 mm ширина и 12 mm височина), като използвате включената V-образна дюза. - За залепване на по-големи компоненти, нанасяйте лепилните ивици успоредно една на друга на разстояние приблизително 10 cm, оставяйки въздушно пространство след съединяването на частите. - В зависимост от изискванията, фугата след съединяването трябва да е между 1 mm и 6 mm. - Свързването на двете повърхности и коригирането на връзката трябва да се извършат в рамките на времето за образуване на коричка. По принцип продуктът може да се боядисва; въпреки това, може да се очаква последващо напукване на покритието и евентуално повишена лепкавост на повърхността. Съвместимостта трябва да се осигури преди нанасяне. Използва се и за залепване и уплътняване на изолационни плоскости от влакнести материали помежду си и към различни материали при фасадни приложения, за фуги от 2–8 mm и за запълване на строителни дефекти.				
Разход	Триъгълно нанасяне(Ш x Д в mm) Приблизителен обхват (в m) <table> <tr> <td>8 x 8</td><td>9.7</td></tr> <tr> <td>10 x 10</td><td>6.2</td></tr> </table> Не използвайте като повърхностно лепило, освен ако структурните условия го позволяват.	8 x 8	9.7	10 x 10	6.2
8 x 8	9.7				
10 x 10	6.2				
Условия на работа	Лепилото се нанася при температура от 5 до 40 °C Време за съхнене Приблизително 3,5 mm за 24 часа. Времето до пълно втвърдяване зависи от влажността и температурата. При по-ниска влажност и/или по-ниски температури втвърдяването се забавя значително. При залепване на по-големи компоненти е важно да се уверите, че лепилото може да се втвърди напълно.				

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност (към датата на печат)	Информационен лист за безопасност се предоставя при поискване. Съдържа триметоксигилсилан. Може да причини алергични реакции. Сертификати EC1+ ниско емисионно
Депониране	Изхвърляйте течните остатъци от материал в пункта за събиране на стари бои/ лакове; изсушените остатъци от материал изхвърляйте като строителни и разрушителни отпадъци или като битови отпадъци.
Допълнителни подробности	Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) съгласно Директива 2004/42/ЕО: Този продукт съдържа максимум 1 g/l.
Техническа помощ	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 885611777 Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 292: месец ноември 2024г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

Указания за безопасност

Предназначен само за професионална употреба.

Компонент А:

Дразни кожата. Може да предизвика алергични кожни реакции. Предизвиква тежко дразнене на очите. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Не позволявайте да попадне в очите, върху кожата или върху дрехите. След употреба измийте основно ръцете си. Да се предотврати освобождаването в околната среда. Да се носят предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. При кожни раздразнения: потърсете лекарски съвет/лекарска помощ. При продължително дразнене на очите: потърсете лекарски съвет/лекарска помощ. Съдържа: До (4,4'-глицидилоксифенил)-пропан, епоксидна смола на основата на бисфенол F MG < 700, оксиран, монопроизводни, кашу (Anacardium occidentale), екстракт от орехови черупки, декарбоксилиран, дестилиран. Гореща линия за запитвания при поява на алергични реакции: 0800-1895000 (безплатно от германската стационарна мрежа).

Компонент В:

Вреден за здравето при поглъщане. Предизвиква тежко разяждане по кожата и тежко увреждане на очите. Може да предизвика алергични кожни реакции. Токсичен за водните организми, може да има дълготрайни неблагоприятни ефекти върху водната среда. Да не се допуска да попадне в очите, върху кожата или върху облеклото. След употреба измийте основно кожата си. Да се избягва изпускането в околната среда. Носете предпазни ръкавици/предпазни средства за очите. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или с косата): незабавно съблечете всички замърсени дрехи. Измийте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: в продължение на няколко минути изплаквайте внимателно с вода. При възможност свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължете с изплакването. Незабавно се свържете по телефона с ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВЯНИЯ/лекар.

Евентуално разсипаните количества трябва да се събират. Съдържа: карбомонициклични, алкилирани смеси от поли-аза-алкани, хидрирани, 1,2-етандиамин, N-(2-аминоетил)-, продукти на реакции с глицидилов толилов етер, бензилалкохол, 3-аминопропилдиетиламин.

Отвеждане на отпадъците

Остатъци от материала: Втвърдете основната маса с втвърдителя и обезвредете като отпадъци от бои. Невтвърдените остатъци от продукта и замърсените опаковки следва да се обезвредят като опасен отпадък.

За този продукт (категория A/j): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. < 35 g/l ЛОС.



Дисбон ГмбХ
Росдъорфер щрасе № 50, 64372 Обер-Рамщат, Германия

19
DIS-475-016234
EN 13813:2002

Подова замазка от синтетична смола/Подово покритие от синтетична смола за приложение във вътрешни помещения
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4

Реакция на огън	Bfl-s1
Освобождаване на корозивни вещества	SR
Водопропускливост	NPD
Устойчивост на износване	≤ AR1
Якост на свързване	≥ B1,5
Якост на удар	≥ IR4

EN 13813

Стандартът EN 13813 "Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания" определя изискванията към подовите замазки, които се използват за подови конструкции във вътрешни помещения. Подовите покрития и запечатващи слоеве от епоксидна смола също са обхванати от този стандарт.