

Fassaden-Feinspachtel

Фина шпакловъчна маса, готова за нанасяне.

За екстериор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

За фино тънкослойно покритие; дебелина на слоя до 1 mm за поправяне на малки дефекти и неравности в мазилката и бетона, за изглаждане на цялата повърхност и за изравняване на неравните покрития, както и за залепване на бетон.

Максимална дебелина на слоя: 1 mm.

Характеристики

- Устойчива на атмосферни влияния
- Разширява се до „нула“
- Лесен за обработка
- Отлични адхезивни свойства

Опаковка

4 kg; 25 kg

Съхранение

Съхранявайте на хладно, проветриво без опасност от замръзване място.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОб, глава В, DIN 18 363, алинея 3.

Подготовка на основата

Мазилки от разтвори PII и PIII:

Мазилките ще са напълно сухи до 2 седмици, при температура от припл. 20 ° C и относителна влажност 65%. В случай на неблагоприятни метеорологични условия като дъждове или вятър ще се поддържат по-дълги периоди

Стари мазилки: Поправките трябва да бъдат добре втвърдени и сухи. На силно пореста, абсорбираща, леко пясъчна мазилка, нанесете грунд на OptiGrund E.L.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупвания от замърсявания или буци се почистват механично или се поставят под налягане с водна струя. На леко абсорбираща или гладка повърхност нанесете грунд на Universal CapaGrund. Силно абсорбиращите повърхности са грундирани с OptiGrund E.L.F.

Фибро-циментови плочи без покритие: На плътните повърхност нанесете грунд на Dura-Haftgrund. Плочите, изложени на атмосферни влияния положете Dura-грунд. Обработват се както ръбовете, така и задната страна на плочите.



Нанасяне	<p>Носещи повърхности: Кристалните бои трябва да се почистват с водна струя под налягане. Нанесете грунд с Caparol Putzgrund.</p> <p>Непорести повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли: Отстранете остатъците от старите покрития, с гореща вода или под силна струя. Нанесете универсален Caparol Grund. Фини, пясъчни и абсорбиращи повърхности се грундират с Dura-Grund.</p> <p>Нанася се с шпакла или с права маламашка.</p> <p>Следите останали след шпакловката се шпакловат след изчакване на определено време. След изсъхване, Caparol Fassaden-Fein-spachtel се шлайфа лесно.</p> <p>Дебелина на нанасяне: Оптималната дебелина на нанасяне на шпакловката е 0,5-1 mm. При всяко нанасяне могат да се добавят слоеве с дебелина до 1 mm. Caparol Fassaden-Feinspachtel може да се изтегля „до нула“.</p> <p>Следваща обработка: При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, след около 24 часа може да се нанася следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.</p> <p>Шпаклованите места (поправките) се грундират преди нанасяне на следващия слой, в зависимост от материала, който ще се нанася, с Caparol Grund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe. Върху изцяло шпаклованите повърхности (върху цялата повърхност), могат да се нанасят следващи слоеве без да е необходимо предварително грундиране. При мазилките на базата на синтетични смоли се нанася един слой грунд Caparol Putzgrund.</p>
Разход	В зависимост от метода на нанасяне и дебелината на слоя при бл. 500-800 g /m ² или дори повече.
Време за съхнене	При бл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения слой.
Условия за обработка	Минимална температура при нанасяне и изсъхване : +5 °C за основата и атмосферния въздух.
Бележка	Върху Caparol Fassaden-Feinspachtel да не се нанасят грундове съдържащи разтворители.

СЪВЕТИ

Мерки за безопасност (ва- лидни към датата на пуб- ликация)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият веднага с много вода. Да не се излива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта.
Отпадък	Рециклират се само празни чували без остатъци. Втвърдените остатъци от материала се обезвреждат като смесени строителни отпадъци.
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>