

# Capalac Grundierweiss

Изолиращ грунд за дървени елементи, за екстериор



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Уплътнител с висока дифузионна способност върху стабилни и нестабилни дървени елементи; за екстериор

Характеристики

- Бързосъхнещ
- Добра покривност
- Висока дифузионна вместимост
- Лесен за нанасяне
- Без аромати

Опаковка

Бял цвят: 750 ml; 2,5 l; 10 l  
ColorExpress: 0,950 l; 2,375 l

Цвят

Бял.  
Продуктът може да се оцветява в системата ColorExpress в няколко нюанса на 3D палитрата и в много други нюанси на различни цветови колекции.  
В случай на цветове с ниско покритие (червено, оранжево, жълто) се препоръчва предварително да се нанесе подходящ оцветен грунд.

Съхранение

На хладно, без замръзване

Плътност

1,2 g/cm<sup>3</sup>

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи

Готови и недовършени дървени елементи.  
Основите трябва да бъдат чисти и без наранявания. Влажността на дървесината не трябва да надвишава 13% за стабилни елементи и 15% за дървени елементи без плътност.

Подготовка на материала

Дървените елементи се полират по посока на дървесните влакна, повърхностите се почистват добре и дървените субстрати (смоли и др.) се отстраняват.



Нанасяне

GrundierWeiß Capalac е готов за приложение. Преди употреба разбъркайте добре и ако е необходимо, разрежете 5-10% с Caparol AF Verdünner.

Конструкция на слоевете

Начален слой	За	Подготовка долен слой	Импрегниране	Грундиране	Междинен слой	Горен слой
недовършени дървени елементи	открито	БФС нр. 18	Capalac HolzImprägniergrund1)	Capalac GrundierWeiß	Capalac Alkydharzlacke Capadur Wetterschutzfarbe NQG	Capalac Alkydharzlacke oder или Capadur WetterTragfähige
стари поддържащи покрития	открито	полиране / почистване	-	Capalac GrundierWeiß	-	Alt-schutzfarbe NQG

При фиксирани дървесни елементи се изискват два междинни слоя съгласно BFS № 18.  
1) Само за формовани дървени елементи.

Разход

Около 100 ml/ m<sup>2</sup> / на слой. Точните стойности могат да бъдат получени само след предварително вземане на проби.

Условия за обработка

Не трябва да се полагат при температури по-ниски от 5 °C. При 20 °C и 65% относи-

## СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Запалими течности и пари. Повтарящата се експозиция може да накара кожата да изсъхне или да се напука. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Пазете от източници на топлина / искри / открит пламък / горещи повърхности. - Забранено е пушенето. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.

Обезвреждане

Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течни остатъци се предават на центрове за събиране на бои и лакове; сухите отпадъци от материала ще се изхвърлят като битови отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

Кат. A/g): 350 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 350 g/l VOC.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: office.sofia@caparol.bg;  
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  
www.caparol.bg

Техническа информация 026. Издание януари 2016 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)