

Caparol IsoDeck

Специална интериорна боя с изолиращо действие от никотинови петна



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Специална интериорна боя, предназначена за бързо и екологично обновяване на стените и таваните, замърсени с никотинови петна. IsoDeck има изолационен ефект, не съдържа разтворители и изсъхва много бързо, така че може да се използва главно в домове, офиси, ресторанти, хотели и др. изсъхва бързо и няма неприятни миризми.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Разтваря се с вода, екологична и слаба миризма • Добър изолационен ефект • Много добра дифузионна способност, Sd стойност <math>< 0.1 \text{ m}</math>
Основа	Синтетична дисперсия
Опаковка	12,5l
Цвят	Бял. Може да се оцветява с макс. 10% AmphiColor или CaparolColor. За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цвета.
Степен на гланц	Мат
Съхранение	На прохладни места, предпазена от замръзване.
Технически данни	<p>Характеристики съгласно DIN EN 13 300:</p> <p>Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчивост на мокро триене Клас 2, съгласно DIN 53 778. • Покривна способност клас 1, при резултатност $8 \text{ m}^2/\text{l}$, респективно $125 \text{ ml}/\text{m}^2$ • Максимална грануляция: фина ($< 100 \mu\text{m}$) • Плътност: $1,5 \text{ g}/\text{cm}^3$

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата	Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОб, глава С, DIN 18363, алинея 3.
------------------------	---



Нанасяне	<p>С четка, ваяк или пръскане с безвъздушно устройство. Безвъздушно приложение: Ъгъл на разпръскване: 50 ° Накрайник: 0.021-0.025 .. Налягане на спрея: 150-180 бара</p> <p>Почистването на оборудването се извършва чрез промиване с вода, веднага след употреба.</p>
Структура на покритието	<p>Зони с нормално никотиново замърсяване: Нанася се обилнен и равномерен слой IsoDeck, разреден макс. с 5% вода. Нанася се върху повърхности с висок контраст. Нанесете грунд от OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Нанесете грунд за грундиране на Caparol AquaSperrgrund или Caparol-Haftgrund върху различно абсорбиращи основи.</p> <p>Ако IsoDeck се използва като грунд се разрежда с 5-10% вода.</p> <p>Зони с тежки петна от никотин, сажди или мазнини: Почистете основата с Caparol AquaSperrgrund, неразреден. След като изсъхне напълно (най-малко 12 часа), нанесете един или два слоя с IsoDeck, разреден с макс. 5% вод</p>
Разход	прибл. 110 - 125 ml/m ² при гладки повърхности. Разхода се увеличава при по-груби повърхности.
Време за съхнене	При +20 ° C и 65% относителна влажност Caparol AquaSperrgrund може да бъде боядисан след около 12 часа, а IsoDeck след 4 - 6 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха трябва да се вземат предвид по-дългите времена на сушене.
Условия на работа	Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)	<p>Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда. Инструментите трябва да се почистят веднага след употреба със сапун и вода. Да не се вдишва парата или спрея.</p>
Обезвреждане	Само напълно празни опаковки се рециклират. Всички останали се изхвърлят на определените за това места.
Пределна концентрация на ЛОС	Кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа < 1 g/l COV.
Състав	Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, вода, добавки.
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>

