

Capadecor Metallocryl Exterior

Лъскаво-копринена дисперсионна боя с метален ефект,
за външно приложение



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Capadecor Metallocryl EXTERIOR е лъскаво-копринена дисперсионна боя със специални метални пигменти, за външни повърхности.

Ефектен слой, предназначен за висококачествени покрития и устойчивост на неблагоприятни условия, приложим върху структурирани външни повърхности, придава метален ефект. Да не се нанася върху термоизолационни системи. Capadecor Metallocryl EXTERIOR се нанася върху структурирани повърхности. Равните, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна.

Характеристики

- Разрежда с вода
- Екологична, със слаб мирис
- Метален ефект
- Защитен филм срещу замърсяване с водорасли и гъби
- Висока устойчивост на дъждове, съответстваща на клас „ниска пропускливост на вода“ съгласно DIN 1062, с коефициент w от около 0,01 [$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$]
- Висока дифузионна способност, съответстваща на клас „средна дифузия на водни пари“, съгласно DIN 1062, с коефициент sd от около 0,5 m
- При специални приложения, продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR се предлага и без активни вещества против водорасли и гъби

Опаковка

5l, 10l

Свързващо вещество

Дисперсия на базата на синтетичен материал, съгласно DIN 55 945.

Степен на гланц

Лъскаво-копринен

Съхранение

На хладно място, без замръзване.

Технически данни

Плътност около 1.15 g/cm^3

Допълващ продукт

Amphibolin

Цвят

Сребрист.

Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се оцвети в система за компютъризирано оцветяване ColorExpress в много цветове:

Цветове метализе по RAL; Цветове от цветовата палитра 3D plus; Наличните до момента цветове по Alucryl

При поръчката на цвят в количества, надвишаващи 100l, продуктът може да се достави по заявка фабрично оцветен в желания цвят.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчани основи	Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.
Подготовка на основата	Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал. Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin.
Нанасяне	<p>Преди нанасяне, Capadecor Metallocryl EXTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне.</p> <p>Capadecor Metallocryl EXTERIOR може да се нанася с четка или с мече. Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12 –16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.:</p> <p>Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности</p> <p>За получаване на хомогенно разнасяне на родийните пигменти, Capadecor Metallocryl EXTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след се разнася с мече в една посока.</p> <p>При нанасяне на Capadecor Metallocryl EXTERIOR върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.</p>
Слоеве	Нанася се междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета Capadecor Metallocryl EXTERIOR, който следва да се нанася (вижте технически лист № Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. Нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl EXTERIOR.
Разход	Около 100 ml/m ² за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя само с проби.
Условия за обработка	+ 5°C температура на основата и на въздуха.
Време за съхнене	При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.
Бележка	<p>Capadecor Metallocryl EXTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. Когато продуктът се нанася върху фасади да се има предвид ВОб, глава 3, DIN 18 363, ал. 3.1.10.</p> <p>За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро. Продуктът Capadecor Metallocryl EXTERIOR съдържа специални активни вещества, осигуряващи защита на основата срещу водорасли и гъби.</p> <p>Тези активни вещества подsigуряват дълготрайна защита, ограничена във времето от условията на обекта по отношение например на степента на замърсяване и съдържанието на влага на обекта.</p>

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата.
-----------------------	---

Депониране	Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като общински или битови отпадъци.
Съдържание	Полиакрилатна смола, перлени пигменти (алуминий), вода, естер, добавки, консерванти.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 812. Издание октомври 2010 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg