

Premium Clean

Висококачествена миеща се интериорна боя
за повърхности с високо натоварване



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Подходяща за често почистване, устойчива на замърсяване, за вътрешни стени и тавани. Перфектно покритие за площи, изложени на високи механични натоварвания. PremiumClean е устойчива на дезинфектанти, което я прави изключително подходяща за площи с по-строги хигиенни изисквания като: болници, почивни домове, магазини, хотели, ресторанти, училища, офиси и частни жилища с акцент върху областите, подложени на замърсяване.

Характеристики

- Разрежда се с вода, не вреди на околната среда
- Неподатлива на замърсяване
- Почиства се отлично
- Не съдържа вредни субстанции
- Добра дифузионна способност sd стойност $< 0.1 m$
- Устойчива на домакински препарати и дезинфектанти

Основа

Дисперсия от синтетични смоли, отговаряща на DIN 55945

Опаковка

5 l, 12.5l

Цвят

Бял.

PremiumClean се оцветява с до макс. 10% оцветители. Ако повече от една опаковка е ръчно оцветена, всички трябва да се разбъркат преди употреба за да се избегнат разлики в цвета. Количества над 100 литра в отделен цвят могат да бъдат поръчани готово оцветени франко завод.

PremiumClean се оцветява машинно във всички настоящи цветни картели чрез тониращата система ColorExpress в светли тонове. Проверете цвета на продукта преди полагане, за да се избегнат разлики. При непрекъснати повърхности използвайте продукт от една и съща партида.

Степен на гланц

Мат (според DIN EN 13 300). В зависимост от ъгъла на гледане, може да се появи блясък в средата (копиринен мат/ полугланц).

Съхранение

На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни

Характеристики според DIN EN 13 300:

- Устойчивост на мокро триене: Клас 1, съгласно DIN 53778
- Зърнометрия: Фин ($< 100 \mu m$)
- Плътност: припл. $1,34 g/cm^3$

Бележка

Преди първото почистване изберете по-малко видима площ и проверете съвместимостта на препатара със системата за боядисване. Следвайте инструкциите на препарата и не ползвайте такива с абразивни частици. При почистване на оцветена боя е възможно отлагане на пигмент от микрофибърна кърпа.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки,сухи, твърди (стабилни), носещи и без раз-делителни вещества. Спазвайте ВОВ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Начин на полагане

Мазилки/Шпакловки: Група Р II (варо-циментови разтвори), Група Р III (циментови разтвори):

Здрави мазилки и шпакловки с нормална абсорбираща способност не се нуждаят от предварителна обработка. Силно порьозни, пясъчливи или абсорбиращи шпакловки/мазилки се третираат с OptiGrund E.L.F. или CaraSol LF.

Гипс и гипсови шпакловки и строителни разтвори от група Р IV:

Грундира се с Cararol Haftgrund. Замърсени гипсови шпакловки се почистват от прах и се грундираат с Cararol Tiefgrund TB.

Гипскартон:

Повърхността се почиства. Грундирането и укрепването на гипсовите фуги става с Cararol Tiefgrund TB. Цялостно се грундира с Cararol Haftgrund, OptiGrund E.L.F. или с CaraSol LF. Повърхности, съдържащи водоразтворими вещества и обезцветители, се грундираат с Cararol AquaSperrgrund.

Бетон:

Отстранете всякакви останки от отделящи реактиви, или варовикови и пясъчни ма-териали.

Порест бетон:

Нанесете един слой Cararplex, разреден 1:3 с вода.

Тухли:

Не изискват предварителна обработка.

Съществуващи здрави покрития:

Третирайте матови, слабо абсорбиращи покрития без предварителна обработка. Обработете с шкурка гланцирани повърхности или емайлови покрития. Нанесете един грундиращ слой Cararol-Haftgrund.

Съществуващи нездрави покрития:

Премахнат се нездравите покрития на емайли, бои и синтетични смоли, мазилки. Нанася се първи слой Cararol Haftgrund за слабо абсорбиращи и гладки повърхности. За високо порьозни, пясъчливи или абсорбиращи повърхности нанесете първи слой OptiGrund E.L.F. или CaraSol LF.

Слепени, темперни покрития (Варови бои):

Измива се много старателно, оставя се да изсъхне и се грундира Cararol-Tiefgrund TB.

Небойдисани гофрирани, релефни и съдържащи дървесина тапети (хартиени):

Нанесете продукта без предварителна обработка.

Незалепени тапети:

Тапетите се премахват напълно и се измива остатъчната лепилна и хартиена маса. Грундира се с Cararol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен:

Отстранете плесента (плесен/мухъл) чрез влажно почистване, след което използвайте FungiGrund, и оставете да изсъхне напълно. Грундирайте според вида и състоянието на основата. Нанесете финален /завършващ/ слой Fungitex-W върху силно засегна-ти повърхности, в съответствие със законовите и официални разпоредби (спазвайте, напр., Наредба за биологичните вещества и Наредбата за Опасните вещества).

Повърхности, замърсени от никотин, вода, сажди или мазнини:

Измийте петната от никотин, сажди и мазнина с вода и почистващ препарат, разграж-дащ мазнини, и оставете повърхността да изсъхне добре. Почистете засъхналите пет-на от водата чрез изтъркване или с телена четка. Грундирайте с изолиращ Cararol

AquaSperrgrund . Нанесете един финален слой Aqua-inn N° 1 върху силно замърсени повърхности.

Повърхности от дърво, производни продукти и дървесина:

Покрийте с екологичните, водноразредими акрилни емайлови покрития Capacryl или с Capacryl PU.

Малки дефекти:

След извършване на необходимата подготовка, коригирайте малките дефекти с Caparol-Akkordspachtel, спазвайки нашите инструкции, а ако е необходимо, грундирайте в последствие.

Нанасяне

С бояджийска четка, валеж или Airless оборудване.

Airless метод

Ъгъл на пръскане: 40° - 50°

Размер на дюзата: 0.019" - 0.021"

Налягане: 140 - 160 bar

Почистете незабавно след ползване инструментите с вода.

Инструкции за нанасяне

За постигане на хомогенно и плътно покритие нанесете Premium Clean, разреден с макс. 5% вода. Повърхности с наситен цвят може да изискват допълнителен първи слой Premium Clean, разреден с макс. 10% вода. Нанесете първи слой Caparol Haftgrund за неравномерно абсорбиращи основи.

Разход

Около 125 ml/m² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.

Условия на работа

Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.

Време за съхнене

При температура около +20 °C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 4-6 часа. Напълно суха и готова за натоварване – приблизително след 3 дни. Ниската температура и високата относителна влажност на въздуха увеличават времето.

Бележка

При повърхности от една равнина трябва да се прилага метода „мокро в мокро“, за да се избегне появата на петна. Осигурете подходяща вентилация на помещението, когато използвате Caparol Tiefgrund TB. При неподходящо осветени повърхности (от странични прозорци) се препоръчва използването на CapaSilan.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се пази далеч от деца. Осигурете добра вентилация при полагане и съхнене на продукта. Да не се яде, пие или пуши, докато се използва боята. В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете с вода.

Не допускайте продуктът да попадне в почва или канализация. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа. Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС	За този продукт (категория A/c): max . 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1g/l VOC
Състав	Поливинил ацетат,мола, титаниев диоксид, силикати, вода, добавки, консерванти.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 1278. Издание декември 2012 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg