

PremiumFine

Матовата боя за интериор, за много фини повърхности



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Тънкослойна интериорна боя, предназначена за полагане върху много гладки повърхности. Разтяга се много добре и има нисък капацитет на пълнене.

Характеристики

- Водоустойчив, екологичен и със слаб аромат
- Лесно нанасяне
- Много добра покривност
- Бърза обработка
- Матово покритие

Основа

Синтетична дисперсия

Опаковка

5l, 25l

Цвят

Бял.

PremiumFine може да се оцветява ръчно с макс. 5% оцветители CaparolColor или Amphicolor. За ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат разликите в цвета. При поръчка на боя в количества над 100 литра от един и същи цвят, продуктът може да бъде доставен, при поискване, оцветен във фабриката.

PremiumFine може да се оцветява в ColorExpress във всички обикновени цветови колекции с яркост над 40. За да избегнете всякакви тониращи грешки, проверете точността на цвета преди да приложите продукта. На непрекъснати повърхности използвайте оцветена боя с номер на партида / цвят идентичен.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни

Характеристики според изискванията на EN 13 300: Тонирането на продукта може да даде леки отклонения. Поради нюанса са възможни промени в техническите параметри.

- Устойчивост на мокро триене Клас 2, съгласно DIN 53 778
- Съотношение на контраста: Възможност за покритие от клас 2 при добив от 7 m² /l, съответно 140 ml /m²
- Fino гранулиране (<100 µm)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки, сухи, твърди (стабилни), носещи и без разделителни вещества. Спазвайте ВОб, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Начин на полагане

Мазилки в групите PII и PIII / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 минимум 2 N / mm²:

Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварителна обработка. На много пореста, пясъчна, абсорбираща мазилка, нанесете грунд на OptiGrund или CaraSol.

Гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 13279 минимум 2N/ mm²:

Почистете и отстранете праховите частици. Нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Гипскартон:

Нанесете грунд OptiGrund или Caparol Tiefgrund TB върху абсорбиращите плоскости. На много компактна, гладка плоча, нанесете грунд като Caparol WeissGrund.

Бетон:

Отстранете остатъците на декофорола, както и пясъчливите, неразрушими вещества. Нанесете грунд от Caparplex, разреден 1: 3 с вода.

Тухли:

Боя без предварително третиране.

Съществуващи здрави покрития:

Премахване на неносещи повърхности като лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли. На гладки, ниско абсорбиращи повърхности нанесете грунд Caparol WeissGrund. На много пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд OptiGrund или CaraSol. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и повърхността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol-Tiefgrund TB.

Акустични тавани и мазилки:

Обновяването на акустичните елементи изисква специфичен подход. За повече детайли се свържете с представители на Caparol.

Акустични панели:

Реставрирането на акустични системи изисква внимателен подбор на материали и правилно изпълнение на процедурите. За правилно изпълнение, моля свържете се за съвет с нашата техническа служба.

Залепени слоеве боя:

Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Избеляла боя:

Боя без предварително третиране.

Незалепващ тапет:

Да се премахне напълно. Измийте остатъците от мазнини и лепило. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен:

Плесен или гъбично заразяване се отстраняват чрез мокро почистване. Измийте повърхността внимателно с Saratoh или FungiGrund и оставете да изсъхне. Нанесете грунд в зависимост от вида и естеството на основата. Боите Fungitex-W, Indeko-W или FungiStop-W се използват за довършване на засегнатите зони.

Повърхности засегнати от никотинови петна, вода, сажди или мазнини:

Никотиновите петна, както и саждите или мазните петна се измиват с вода, с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат напълно. Сухите водни петна се почистват сухи чрез изчеткване. Нанесете грунд от Caparol AquaSperrgrund.

Нанасяне	<p>Продуктът може да се нанася с валик или машина за безвъздушно полагане.</p> <p>Полагане с машина тип Airless: Ъгъл на разпръскване: 40-50 ° дюза: 0.017-0.019 .. налягане на спрея: 150-180 bar Инструментите да се почистят с вода веднага след употреба.</p>
Инструкции за нанасяне	Нанесете равномерно основен слой и краен слой на PremiumFine неразреден или разреден с макс. 5% вода.
Разход	Около 125 ml/m ² върху равна повърхност. Върху груби повърхности съответно – повече. Точното количество най-добре се определя чрез пробно покритие.
Условия на работа	Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.
Време за съхнене	При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха, боята изсъхва след 4-6 часа. Максималната устойчивост на се постига след 14 дни. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене.
Бележка	За да се избегнат видими припокривания, боя без прекъсване, мокро на мокро, за да се получи еднакъв вид на фини повърхности и / или тангенциална светлина, е необходимо да се нанесат 2 слоя боя. Благодарение на много фината структура и ъгъла на гледане, PremiumFine може да изглежда по-лъскава от обикновените лакови бои. Когато се нанася с Airless спрей, боята да се смесва добре и се стиска. Когато прилагате Caparol Tiefgrund TB, може да се появи специфичен аромат на разтворител. Поради тази причина трябва да се осигури адекватна вентилация на работното пространство. В чувствителна среда се препоръчва да се приложи Amphisilan-Putzfestiger, без аромат и ниска миризма.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)	Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се използва само в добре проветрени помещения. Да не се яде, пие или пуши по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата незабавно да се изплакне с вода. Да не се изпуска в канализацията. Избягвайте разпръскване в околната среда.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа.
Пределна концентрация на ЛОС	За този продукт (категория А/с): max . 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l ЛОС
Състав	Полиакрилова смола, титанов диоксид, силикати, восъци, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолинон, бензизотиазолинон).
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>