

Capadecor Stucco Satinato

Дисперсионна основа за създаване на сатенирани повърхности, за интериор



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Дисперсионна маса за раздробяване на интериора.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Лесна обработка • Характерна визия • Интензивни нюанси • Икономична и безопасна техника на приложение • Сертификат AgBB
Опаковка	2,5l, 5l
Цвят	Бял. Може да се тонира по картел 3D
Степен на гланц	Мат
Съхранение	На хладно, без замръзване
Технически данни	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивост на мокро триене Клас 2 съответства DIN 53778 • Плътност: припл. 1.25 g / ml. • Еквивалентът на дифузия на дебелината на въздушния слой sd стойност: припл. 0.12 m
Допълващи продукти	<ul style="list-style-type: none"> • Akkordspachtel fein • Indeko-plus • Caparol Feinroll

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи	<p>Да са устойчиви на натоварване, да нямат замърсявания или слоеве с намалено сцепление и да са перфектно сухи. Може да се нанася върху вътрешни повърхности на минерални мазилки в PII, PIII строителни разтвори, гипсови мазилки и гипсови основи, гипсокартон и бетонови повърхности.</p>
Подготовка на основата	<p>Всички основи, които са изложени на пряка естествена светлина трябва да бъдат предварително грундираны с Caparol Haftgrund. След това повърхностите се обработват с Akkordspachtel, за да се постигне повърхност Q4. Почиства се и се нанася грунд CapaSol LF.</p> <p>Поддържащите слоеве, които отговарят на изискванията за качество Q4, могат да бъдат завършени с боя Indeko-plus. Основното условие е продуктът Indeko-plus да се</p>



Нанасяне	<p>прилага със специалния валеж Caparol Feinroll. Когато се използват други видове инструменти, поддържащата структура (след нанасяне на слой 2 на Stucco Satinato) остава видима и трябва да бъде покрита с допълнителни дистанционни елементи.</p> <p>Stucco Satinato трябва да се хомогенизира добре преди употреба, за да се избегне прилепване на нехомогенизирания материал към ръба и дъното на опаковката. Това може да се направи ръчно или с електрически миксер с ниска скорост. Когато се прилага чрез техники на заплитане, Stucco Satinato се нанася на тънък слой с помощта на шпатула. Външният вид на повърхността може да се променя индивидуално чрез промяна на работната техника.</p> <p>Внимание: Много е важно да се избягват следи от раздробяване. Нанесете само материала върху работния инструмент, тъй като той може да бъде обработен преди сушене. Избягвайте изсушаването на материала на работното съоръжение.</p>
Разход	Прибл. 80-100 ml/ m ² /слой. Точните стойности на консумация се установяват чрез вземане на проби.
Условия за обработка	Минимална температура на нанасяне: + 5°C на въздуха и основата
Време за изсъхване	Повърхностно сухо е след ок. 30 до 60 минути при + 20 ° C и относителна влажност 65%. Напълно суха след 1-2 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за сушене се удължава.
Инструменти	Почистете с вода, веднага след употреба.
Бележка	Съвети за почистване и поддръжка: Повърхността на Stucco Satinato може да има някакъв кадифен ефект. Обикновено зависи от цвета на продукта. Всеки опит за почистване трябва да бъде предварително тестван върху изпитвателна повърхност. Гланцираните зони в резултат на почистване не могат да бъдат премахнати.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	<p>Да се съхранява в недостъпни за деца. Шлифовъчните работи ще използват P2 филтри. Осигурете подходяща вентилация по време на полагане и изсушаване на продукта. Избягвайте ядене, пиене и пушене, докато използвате продукта. При контакт с очите или кожата веднага да се измие с вода. Да не се изпуска в канализацията, водата или почвата. Допълнителна информация: Вижте информационния лист за безопасност.</p>
Депониране	Само празна опаковка може да бъде рециклирана. Течните остатъци се деинфектират като скрап от бои на водна основа, сухите се деинфектират като сухи бои или като домакински боклуци.
Състав	Полиакрилатна / поливинилацетатна смола, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил- / бензизотиазолинон).
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>

Техническа информация 562. Издание февруари 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg