

Caparol Sensitive

Висококачествена интериорна боя, без консерванти. Подходяща за алергични хора



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Интериорна боя на базата на дисперсия, предназначена за помещения и хора със завишена чувствителност. Идеална е за алергични хора, благодарение на специалната си рецепта без алергени. Caparol Sensitive е предназначена за ново боядисване или при ремонт на всички обичайни вътрешни повърхности на жилища или работни помещения. Caparol Sensitive предлага най-добрата възможност за полагане на финални покрития върху повърхности на помещения, с оглед създаване на здравословна среда.

Характеристики

- Не съдържа консерванти
- Патентована рецепта
- Без пластификатори
- Притежава сертификат „Предназначен за алергични лица“, от RW TÜV Есен
- Водоразредима
- Висок дифузионен капацитет; стойност $S_d < 0,1 \text{ m}$

Основа

Синтетична дисперсия, съгласно DIN 55945.

Опаковка

5l, 12,5l

Цвят

Бял.

Може да се оцвети с макс. 10% оцветители AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe или CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предишното Alpinacolor). Сертификатът за проверка RWTÜV Essen е издаден за бяла боя. Оцветяването на боята Caparol Sensitive може да повлияе върху свойствата на продукта, по отношение на алергичните лица.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

Може да се съхранява неразпечатана 12 месеца, на прохладни места, предпазена от замръзване. Добавянето на вода може да съкрати срока на годност.

Технически данни

Характеристики съгласно DIN EN 13 300:

Оцветяването може да причини изменения в техническите параметри

- Устойчивост на мокро триене Клас 3, съгласно DIN 53 778.
- Покривна способност клас 2, при резултатност $7 \text{ m}^2/\text{l}$, респективно $140 \text{ ml}/\text{m}^2$
- Максимална грануляция: фина ($< 100 \mu\text{m}$)
- Плътност: $1,3 \text{ g}/\text{cm}^3$



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	За обичайните носещи вътрешни повърхности не е необходимо предварително грундиране, както при минералните мазилки, новите тапети с вградени дървени частици, структурирани или от стъклени нишки, така и стари повърхности матова боя.
Подготовка на основата	<p>Основите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни вещества. Спазвайте ВОб, глава С, DIN 18363, алинея 3.</p> <p>Повърхностите, които следва да се боядисват се почистват и се грундират със SylitolKonzentrat 111, разреден с вода в пропорция 2:1. Нанесете един пробен слой и проверете дали се появяват кафяви петна.</p>
Нанасяне	<p>С четка, мече или с уреди за пръскане Airless.</p> <p><u>Нанасяне Airless:</u> Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,018–0,021“ Налягане на пръскане : 150–180 бара</p> <p>Оборудването се измива с вода веднага след ползване.</p> <p>Нанася се един наситен и равномерен неразреден слой боя Caparol Sensitiv или разреден с макс. 5% вода. Върху контрастно оцветените повърхности се нанася предварително един слой боя разредена с макс. 5% вода.</p>
Разход	Около 140 ml/m ² за един слой, когато се нанася върху гладки повърхности. При нанасяне върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.
Време за съхнене	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 4–6 часа. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене.
Условия на работа	Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.
Бележка	<p>За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро“. При нанасяне чрез пръскане Airless, боята се разбърква добре и се прецежда. При повърхностите с лошо осветление (светлината пада странично), Ви препоръчваме да използвате продукта CapaSilan.</p> <p>Следите от извършените повърхностни ремонти зависят от повече фактори и са неизбежни.</p>

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)	<p>S2 Да се съхранява на недостъпни за деца места.</p> <p>S26 При контакт с очите да се измият веднага с много вода.</p> <p>S23 Да не се вдишват изпаренията/аерозолите образувани при пръскане.</p> <p>S29 Да не се изхвърля в канализацията.</p> <p>S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.</p>
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа.

Пределна концентрация на ЛОС	За този продукт (категория A/c): max . 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1 g/l ЛОС
Състав	Акрилна дисперсия, титаниев диоксид, силикати, пълнители от силиций и калцит, вода, добавки.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 320. Издание юни 2010 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg