

StuccoDecor® DI PERLA

Декоративна шпакловка, с метално – копринени отблясъци за вътрешни помещения



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Capadecor StuccoDecor DI PERLA – шпакловъчна маса с металически оттенък за индивидуално декоративно оформление на вътрешни стени и тавани. За висококачествени вътрешни декоративни изпълнения в хотели, ресторанти, офиси, лечебни кабинети, домове и др.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Екологична чиста • Не съдържа разтворители и омекотители • Водоразредима • С добра дифузия на водни пари • Лесна за нанасяне • Лесна за почистване и издържа на високо натоварване
Опаковка	2,5l
Основа	Полимерни смоли
Цвят	Сребърен – база, Златен – база Capadecor Stucco DI PERLA се тонира по системата ColorExpress в 73 цвята, от които 55 на сребърна и 18 на златна база. При ръчно тониране цялото количество трябва да се смеси едновременно, за да се избегнат цветови нюанси.
Съхранение	На сухо, прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина и замръзване. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки – минимум 2 години.
Степен на гланц	Сатенен гланц
Технически данни	<p>Съгласно DIN EN 13 300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клас на мокро триене 2 • Зърнометрия – фина • Плътност – ок. 1,0 g/cm³
Допълващи продукти	SaraGrund Universal



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Всички традиционни минерални основи, гипскартон, твърди дървесни плоскости, здрави стари покрития.

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат здрави, сухи чисти и без разделящи субстанции. Основата трябва да е гладка. При необходимост за изглаждане да се използва Akkordspachtel fein. След това се грундира с CaraGrund Universal в цвят според избрания дизайн и в съответствие с техническото указание на продукта.

Строителни разтвори от групите P I, P II, P III: Здрави, нормално абсорбиращи основи се обработват с CaraGrund Universal. Абсорбиращи пясъчливи основи обработете с един слой CaraSol LF. Силно абсорбиращи такива се обработват предварително с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсови основи и такива от групата P IV: Шлайфайте основата с подходящ абразив, обезпрашете и нанесете грундиращ слой CaraGrund Universal.

Гипскартон и гипсофазер: Прешлайфайте шпаклованите места и нанесете един слой за укрепване CaraSol LF. На силно попиващи повърхности нанесете предварителен слой Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално пиещи основи нанесете CaraGrund Universal. На места с петна от вода, или други водоразтворими пигменти предварително обработете с Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Бетонните повърхности трябва да се почистят от прах, циментово брашно или други разделящи субстанции в резултат на шлайфване, чрез подходяща обработка, съобразно нормативните изисквания. На силно абсорбиращи повърхности нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормално абсорбиращи такива CaraGrund Universal.

Стари здрави покрития: Матови, слабо абсорбиращи, здрави покрития не се нуждаят от предварителна обработка. Гланцовите покрития се матират, чрез шлайфване, след което се обработват с един слой CaraGrund Universal.

Стари нездрави покрития: Напълно да се отстранят стари лакови покрития, стари дисперсионни бои и шпакловки без носеща способност. Попиващи и пясъчливи такива да се обработят с CaraSol LF. Основи, покрити с минерални бои да се почистят механично, обезпрашат и обработят с Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Покрития с бои на основа туткал: Измийте добре и нанесете Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan- Putzfestiger.

Руфазерни или релефни хартиени тапети: Премахнете напълно тапетите, измийте лепилото и нанесете Caparol- Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Повърхности с никотинови отлагания, петна от мазнини, изсолявания и сажди: Петната от никотин, влага, сажди и мазнини предварително се почистват механично с вода и почистващи препарати, след което основата се оставя да изсъхне добре. Обработка се с AquaSperrgrund.

Основи с дефекти: След съответната подготовка отстранете дефектите с помощта на шпакловката Caparol-Akkordspachtel, като ако е необходимо, грундирайте предварително.

Внимание: При работа с Caparol-Tiefgrund TB в помещението ще се появи типичен мирис на разтворител. Затова е необходимо да се осигури добра вентилация. На места, където това е нежелано или невъзможно, да се използва AmphiSilan-Putzfestiger, който е с много слаб мирис и без съдържание на ароматни вещества.

Нанасяне

Грундирайте с CaraGrund Universal в цвета, избран според финашното покритие. Нанасянето на StuccoDecor DI PERLA става със специален инструмент от неръждаема стомана със заоблени ъгли (шпакла за венецианска шпакловка).

Изграждане на покритието	<p>Етап 1: Равномерно нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA в желания цвят, разреден с 20% вода с помощта на валик със среден до къс косъм. Разход на материал: ок. 40 ml/m².</p> <p>Етап 2: Нанесете Capadecor StuccoDecor DI PERLA, неразреден с маламашката пълноплотно върху обработвана повърхност. След кратко време преминете към структуриране до получаване на желаната визия. При обработката трябва да се получи характерна кадифена повърхност. Разход - ок. 80 ml/m².</p> <p>Внимание: За избягване на застъпки обработвайте повърхности в една равнина на един етап по метода „мокро в мокро“.</p>
Разход	ок. 120 – 150 ml/m ² за готово покритие. Точният разход се определя с пробно нанасяне.
Условия за полагане	Минимална температура за нанасяне: + 5°C за материала, основата и въздуха. Относителната влажност на въздуха да не превишава 80%.
Време за изсъхване	Ок. 24 часа при температура 20 °C относителна влажност на въздуха 60%. Между отделните работни етапи времето да е минимум 12 часа. При по-ниски температури и по-висока влажност времето за съхнене се увеличава.
Инструменти	С вода, веднага сле приключване на работа.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да не се допуска попадане във водоизточници, канали или почвата.
Депониране	За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като бои на водна основа, а сухите като битов отпадък.
Гранична стойност за съдържанието на ЛОС	Категория на продукта (кат. А/а): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа не повече от 1 g/l ЛОС.
Състав	Дисперсия на акрил-строл съполимер, пигменти минерални пълнители, вода, консерванти.
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>