

# Capadecor Vario Finish Matt/ Seidenmatt

Защитна запечатка за системата VarioChips



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Защитно финашно покритие за VarioChips.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Е.Л.Ф. продукт</li> <li>• Тиксотропна</li> <li>• VarioFinish Seidenmatt устойчив към миещи средства</li> <li>• Лесна за нанасяне</li> <li>• Светлоустойчив</li> <li>• Устойчивост на мокро триене клас 2 (за VarioFinish Matt) по DIN EN 13 300</li> <li>• Устойчивост на мокро триене клас 1 (VarioFinish Seidenmatt) по DIN EN 13 300</li> </ul>
Цвят	Прозрачен
Свързващо вещество	Полимерна дисперсия по DIN 55945
Съхранение	На прохладни, защитени от замръзване места.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата	Основите трябва да са сухи, чисти и без разделящи субстанции.
Начин на полагане	Материалът се нанася с валик или четка. Нанесете VarioFinish Matt или Seidenmatt равномерно по цялата повърхност по метода „мокро в мокро“. Матовият вид на продукта подчертава визията на чипсовете.
Изграждане на покритието	Препоръчва се за помещения с неблагоприятно падаща светлина по повърхностите (крие дефекти). Някои от дизайните съдържат слюда, за добра визия да се запечатат с VarioFinish Seidenmatt.
Разход	Ок. 130 ml/ m <sup>2</sup> за слой. Точният разход се определя с пробно нанасяне.
Условия за полагане	Минимална температура на основата и въздуха: +5° С. При температура +20° С и относителна влажност на въздуха 65% след 4 часа покритието е повърхностно сухо. При по-висока влажност и ниски температури времето се удължава.



Инструменти

Почистват се с вода, веднага след приключване на работа.

## СЪВЕТИ

Съвети за сигурност  
(Състояние към момента на отпечатване)

Съхранявайте на недостъпни за деца места. При попадане в очите незабавно измийте с вода. При нанасяне чрез разпръскване не вдишвайте аерозола. Не се допуска попадане във водоизточници и почва. При нанасяне осигурете добро проветрение на помещението.

Обезвреждане

За рециклиране се дават само празни опаковки. Течните остатъци да се третират като бои на водна основа, а сухите като битов отпадък.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

Продуктът е от категория (кат. A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа максимум 1g/l.

Състав

Полиакрилатна смола, силициев диоксид, вода, присадки, консерванти.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: office.sofia@caparol.bg;  
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg  
www.caparol.bg

Техническа информация 907. Издание август 2012г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)