

Capadecor VarioFloc

Декоративно многоцветно покритие за интериорни повърхности



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Многоцветно, леко структурно, високоякостно покритие за интериор. Особено подходящо за използване на големи площи като офиси, приемни зали, коридори и др.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Копринено-матов вид • Екологично чисто; водоразтворимо; без мирис • Без разтворители • Не избелява • Лесен за почистване • Клас 2 устойчивост на мокро триене по DIN EN 13 300 • Негоримо по DIN 4102, A2 (сертификат за проверка № PZ-Hoch-03019)
Основа	Дисперсия на синтетична смола
Опаковка	15л
Цвят	<p>Дизайн + Предварително покритие с Malerit E.L.F. тониран в цвят</p> <p>VarioFloc Nr. 100: CC Madeira 14; 3D Caramel 115; CC Savanne 15; 3D Melisse 20</p> <p>VarioFloc Nr. 101: CC Mais 14; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß; 3D Melisse 10</p> <p>VarioFloc Nr. 102: 3D Verona 55; CC Amazonas 16; 3D Soja 20; 3D Jade 60</p> <p>VarioFloc Nr. 103: 3D Onyx 200; 3D Caramel 115; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß</p> <p>VarioFloc Nr. 104: 3D Aprico 110; 3D Onyx 170; 3D Caramel 115; CC Kiesel 14</p> <p>VarioFloc Nr. 105: 3D Lazur 90; 3D Coelin 55; 3D Hell-weiß; 3D Pacific 25</p> <p>VarioFloc Nr. 107: 3D Hell-weiß; 3D Melisse 25; CC Havanna 16; 3D Melisse 10</p> <p>VarioFloc Nr. 108: 3D Pacific 20; 3D Moos 25; CC Muskat 15; 3D Astra 20</p>
Степен на гланц	Копринен мат
Съхранение	На прохладно, защитено от замръзване. Отворените опаковки да се съхраняват плътно затворени.
Технически данни	<p>Плътност: ок. 1,00 g/cm³</p> <p>Дифузия на водни пари: sdH₂O: ок. 0,10 m</p>



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции.
Предварителна подготовка	Боядисване с Malerit E.L.F.
Подготовка на материала	VarioFloc се разбърква добре с подходяща дървена бъркалка. Не използвайте електрически инструмент.
Изграждане на покритието	<p>За да се избегнат ивици, покритието да се полага „мокро в мокро“ на една и съща повърхност. При използване на Caparol-Tiefgrund ТВ осигурете проветрение на помещенията заради съдържанието на разтворител. А при места, където това е невъзможно или не е желано, използвайте AmphiSilan-Putzfestiger, който е практически без мирис</p> <p>Междинно покритие: Нанесете Malerit E.L.F., съгласно избрания цвят VarioFloc (виж таблицата горе) След изсъхване (около 12 часа), нанесете VarioFloc без разреждане с подходящ уред за разпръскване. Материалът да се полага равномерно за избягване на петна от натрупване. За свързани повърхности да се използва материал от еднаква партида.</p>
Разход	Около 200 ml/m ² . Точният разход се определя чрез пробно нанасяне
Условия на обработка	Минимална температура и влажност на въздуха: +8. При температура + 20°C и 65% влажност на въздуха след 4 - 6 часа повърхността е суха. Пълно изсъхване настъпва след 3 дни. При по-ниски температури и по-висока влажност времето се удължава.

СЪВЕТИ

Съвети за сигурност (Състояние към момента на отпечатване)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие незабавно с вода. Да не се вдишват аерозолите. Не допускайте попадане във водоизточници или в почвата.
Обезвреждане	Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третираат като бои на водна основа. Твърдите остатъци – като битов отпадък.
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg</p>

Техническа информация 878. Издание август 2012г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg