

Caparol Whiteboard Paint

Полиуретанова двукомпонентна боя за създаване на ефект бяла дъска



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Боята Caparol Whiteboard представлява професионално, издръжливо, двукомпонентно полиуретаново покритие на водна основа за гладки повърхности, върху което може да се пише с помощта на специални маркери за бяла дъска.

Боята Caparol Whiteboard предлага безброй възможности за безброй хора. Върху нея можете да изпишете обяви, креативни скици, менюта, информация за проекти или иновативни идеи във Вашата заседателна зала, в кухнята, училището или ресторанта, както желаете.

Характеристики

- Много издръжлива и дълготрайна
- Мастилото от висококачествени маркери за бяла дъска може лесно да се почисти
- С възможност за покриване на пукнатини

Основа

Водно-диспергиран двукомпонентен полиуретан

Опаковка

500 ml

Цвят

Прозрачен

Степен на гланц

Гланц

Съхранение

На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни

- Плътност припл. 1,2 g/cm³ (за сместа)
- Съдържание на сухи вещества: припл. 50% (за сместа)

Съвместимост съгласно техническа карта № 606
Определяне областите на приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	+	-	-

(-) не се препоръчва/ (0) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Цимент, мазилки, бетон, гипсокартон, боядисани с висококачествена дисперсионна боя (във всякакъв цвят).



Начин на полагане	Повърхността трябва да е гладка, суха, чиста и без мазнини и прах. Пукнатините се поправят предварително. Основата (дисперсионна боя) трябва да е подготвена съответно чрез шлифоване с абразивна хартия (размер на зърната 150-180), за да се получи гладка повърхност. Правилният метод на шлайфане е много важен, за да се получи правилния резултат. След шлайфането повърхността трябва да се почисти внимателно (за да се отстрани получения прах).
Подготовка на материала	Направете това чрез добавяне на компонент В към компонент А. Разбъркайте добре най-малко в продължение на 2 минути. Използвайте продукта веднага след смесване. Част А : Част В – 63 : 37 по тегло. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО: продуктът може да се използва до макс. 1 час СЛЕД смесване. Не разреждайте боята!
Приложимост	Време за обработка: Прибл. 60 мин. при + 20 ° С и относителна влажност 60%. Повисоките температури съкращават и по-ниските температури удължават отвореното време за работа след смесване на компонентите. Не използвайте боята след изтичане на отвореното време след смесване на компонентите!
Метод на приложение	Когато използвате валик, опитайте да не нанасяте твърде много боя на един слой! Боядисвайте по метода мокро върху мокро, чрез движение на валика. Използвайте 2К PU валик или късокосмест найлонов валик. След приблизително 24 часа, в зависимост от температурата и влажността, можете да нанесете втори слой, ако желаете. Стари/нови дисперсионни бои: След шлайфане и почистване повърхностите трябва да бъдат грундираны с Saragol Tiefgrund (разреден 1: 3 – 1 : 4 с вода), нанесен с четка. Междинен и краен слой: Нанесете боята Saragol Whiteboard на тънък слой с 2К PU валик или късокосмест найлонов валик
Разход	прибл. разход 100-120 ml/m ² /слой
Условия на работа	Мин. + 10°C и макс. + 25°C по време на нанасяне и изсъхване. Относителната влажност не трябва да надвишава 85%. Температурата на основата трябва винаги да е мин. 3 °С над температурата на кондензиране.
Време за съхнене	При температура + 20 °С повърхността изсъхва без полепване на прах след 30 минути. След 2 часа изсъхва за докосване с пръсти. След приблизително 24 часа, в зависимост от температурата и влажността, можете да нанесете втори слой. Оставете стената да се втвърди поне 7 дни преди да започнете да използвате маркери за бяла дъска.
Време за съхнене	Четка или късокосмест валик. Веднага след употреба или в случай на по-продължителна работа, с вода или топла вода и сапун.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Може да причини алергична кожна реакция. Вреден при вдишване. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се допуска изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Да се съхранява на хладно, добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

Обезвреждане

Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа. Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци.

Пределна концентрация на ЛОС

на този продукт (категория A/j): макс. 140 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 140 g/l ЛОС.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg