

# Capadecor® ArteLasur

Интериорно лазурно покритие с бели частици



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Специално разработен лазур за декориране и привлекателна визия на вътрешни пространства. Съставна част на лазура са светли пигментирани частици, които не се смесват с пигментите и създават висококачествено необикновено покритие с характерен оптически ефект. Capadecor ArteLasur е патентован (№E93830019.1 / TO98A000997). За жилищни и офисни сгради, обществени и здравни заведения, училища и други.	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водоразредим</li> <li>• Екологично чист</li> <li>• Практически без мирис</li> <li>• Клас 2 устойчивост на мокро триене</li> <li>• Лесен за нанасяне</li> <li>• Тонира се по системата ColorExpress</li> </ul>	
Опаковка	2.5l, 5l	
Свързващо вещество	Дисперсия на изкуствени смоли.	
Цвят	Прозрачен, с бели частици. Capadecor ArteLasur се тонира в 350 цвята по системата ColorExpress.	
Степен на гланц	Копринен мат, след изсъхване.	
Съхранение	На прохладно, защитено от пряка слъчева светлина място. Да се паи от замръзване. В плътно затворени опаковки.	
Плътност	Около 0,1 g/cm <sup>3</sup>	
Допълващи продукти	Perlatec Gold/Silber Pearl White/Red/Green/Blue SwitchDesertLight/LagoonWater Многоцветни ефектни пигменти с перлен блясък, които придават различна визия на-пример – хамелеон и металик - за интериорна употреба в диапазон 1% до 5%.	
	Необходимо количество пигменти за 2,5 l опаковка ArteLasur/ArteLasur Color: 1% = 25 g 2% = 50 g 3% = 75 g 4% = 100 g 5% = 125 g	Необходимо количество пигменти за 5 l опаковка ArteLasur/ArteLasur Color: 1% = 50 g 2% = 100 g 3% = 150 g 4% = 200 g 5% = 250 g
	В зависимост от характера и цветовия тон на междинното покритие, както и от наличието на ефектни пигменти в ArteLasur, може да се постигне различна уникална визия.	



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и без разделящи субстанции. Също така трябва да са гладки с добра равнинност. Може да се работи и върху леко структурна основа.

Подготовка на основата

Основата трябва да е хомогенна, без цветови нюанси. Затова като предварителен слой трябва да се нанесе боя с ниска степен на водопоглъщане.

Стъклофибърни тапети могат да се обработват и без предварително третиране. Нанасяне: ArteLasur е трансперентен продукт, през който прозира цветът и структурата на основата. Затова се препоръчва пробно нанасяне на конкретната повърхност. Контрастът ще е висок, ако върху светла основа се нанесе тъмен лазур. Степента на гланц зависи от дебелината на нанесения слой. При добавяне на ефектни пигменти лазура трябва добре да са разбърка.

Изграждане на покритието

**Грундиращ слой: Caparol-Haftgrund**

за гладка визия Caparol Putzgrund

за слаба структура на слабопиещи основи

**MultiStrukturStyle fein/mittel**

за изграждане на структурна основа Metallocryl Interior

за метална визия

Междинно покритие: Изпълнява се с Indeko-plus, тониран в желанния цвят по картела 3D-System.

При използване на Metallocryl Interior в предходния слой трябва да е Amphibolin в съответния цвят. Внимание: За да се избегнат ивици от валик, се препоръчва нанасянето на междинните покрития посредством четка. ArteLasur да не се нанася върху силикатни основи без предварителна обработка.

**Завършващо покритие:** ArteLasur е готов за употреба продукт. Нанася се с мека плоска или обла четка по цялата повърхност на основата с повторяеми къси движения. След кратко време се „замита“ с тънка и широка четка за окончателно оформяне на визията. За да се избегнат петна от застъпки, се препоръчва на по големи площи да работят минимум двама души. За да се получи многоцветен ефект, може да се нанесе втори слой с друг цвят по метода „мокро в мокро“ веднага след нанасянето на първия. Нанасянето на втори слой от същия цвят води до повишаване интензитета на цвета и количеството на белите частици.



Нанесете грунд с четка



Нанесете ArteLasur по същия начин



След 10 мин. „заметете“ до получаване на желания ефект

Разход

Ок. 110–170 ml/m<sup>2</sup> на слой.

Разходът варира според гладкостта на основата. За по точно определяне се препоръчва контролно нанасяне на място.

Условия за обработка

Минимална температура на полагане: +5 °C на въздуха и обработваната повърхност. При температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65% след 4 часа покритието е сухо на допир. Пълното изсъхване настъпва след 12 часа.

Инструменти

Инструментите се почистват веднага след употреба с вода или ако е нужно с домакински препарати.

## СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При попадане в очите да се измие незабавно с вода.
Депониране	Да се предават за рециклиране само празни опаковки. Течните останки да се третират като бои на водна основа. Изсъхнали останки да се третират като битови отпадъци.
Съдържание	Дисперсия на изкуствени смоли, цветни пигменти, минерални пълнители, вода, спомагателни вещества, консерванти.
Пределна концентрация на ЛОС	За продукта от тази категория (кат. A/l): 200 g/l (2010). Съдържанието на този продукт е не повече от 50 g/l.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 859. Издание февруари 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)