

Capadecor® DecoLasur Glänzend

Готово за употреба гланцово лазурно покритие, за
интериорно приложение



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Лазурно (транспарентно) покритие, подходящо за финален слой в декоративни решения за интериорни повърхности, върху гладки и структурни основи. Изключително подходящ за изграждане на интериорни декоративни ефекти с фина или по-груба структурна основа, изградена от Caparol MultiStructur Style или стъклофибърни тапети от серията FantasticFleece.

За висококачествено интериорно покритие, подходящо за жилищни и обществени помещения, училища, детски градини, болници и други.

Характеристики

- Висока степен на прозрачност
- Много добра способност за дифузия на водни пари
- Клас 1 устойчивост на мокро триене
- Водоотблъскващ
- Транспарентен, с възможност за тониране ръчно, чрез пигментите от серията, с възможност за тониране на компютърни системи ColorExpress
- Много добра способност за свързване с минерални повърхности
- Щадящ околната среда, водоразтворим, практически без мирис
- E.L.F

Опаковка

2.5l, 5l

Цвят

Прозрачен.

DekoLasur Glancend може да се оцветява ръчно с добавяне на макс. 20% CaparolColor ръчни оцветители. При ръчно пигментиране е препоръчително цялото количество да се оцветява в по-голям съд наведнъж. DekoLasur Glancend може да се тонира на компютърни системи ColorExpress-System. За да се избегне възможност от разнотоние, препоръчваме количеството необходимо за конкретната площ да се поръча наведнъж, тоест продуктът да бъде от една производствена партида.

Степен на гланц

Гланц

Свързващо вещество

Полимерна дисперсия по DIN 55945

Плътност

Около 1,0 g/cm³

Съхранение

На прохладни места, но да се пази от замръзване. Да се съхранява в плътно затворени опаковки.

Допълващи продукти

Perlatic Gold/Silber

Pearl White/Red/Green/Blue Switch Desert Light/Lagoon Water Многоцветни ефектни пигменти с перлен блясък, които придават различна визия, например – хамелеон и металик.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Основите трябва да са здрави, чисти, без наличието на разделящи субстанции.
Подготовка на основата	Подготовката зависи от основата върху която ще се нанася, затова следвайте съответните технически изисквания.
Изграждане на покритието	<p>За лазурните продукти от решаващо значение е наситеността на цвета, вида и попиващата способност на основата, дебелината на слоя и степента на разнасяне, почерка на изпълнителя както и използвания инструмент. Контрастът зависи от разликата в наситеността на цвета на основата и лазура. Затова е препоръчително пробно нанасяне.</p> <p>Препоръчително е да се нанесе основа от Caparol-Haftgrund, Putzgrund, MultiStrukturStyle или Amphibolin. За изграждане на желаната структура, предварително оцветени в желан цвят. В зависимост от желания краен ефект, системата може да бъде изградена на базата на други продукти. Финишен слой за лазурното покритие, в зависимост от търсената визия, нанесете от 1 до 3 слоя от лазурния продукт DecoLasur Glänzend, предварително оцветен в желания цвят. Разреждане с макс. 20% CapaSol LF. Разреждането влияе върху прозрачността на покритието.</p> <p>Обработката е желателно да се прави върху цялата площ (от ръб до ръб) за да се избегнат следи от снадки. В зависимост от типа на декоративния ефект, може да се работи по метода „мокро в мокро“ или да се изчаква изсъхването на първия слой. Ако за основа е избран стъклофибърен тапет FantasticFleece, задължително се запознайте със съответната Техническа информация. За повишаване степента на гланц без промяна на визията, може да нанесете финишен слой от неоцветен лазур. За постигане на допълнителен ефект, може към лазура да добавите до 7% ефектни перли, като добре се разбъркат след това.</p>
Разход	<p>Около 80-200 ml/m² за слой.</p> <p>Разходът е условен, зависи от структурата, попиващата способност на основата, метода на нанасяне. Точен разход се определя след пробно нанасяне на конкретната повърхност.</p>
Условия за обработка	<p>Минимална температура за работа : +5 °C за основата и околната среда</p> <p>Най-малко 12 часа за съхнене между отделните слоеве, в зависимост от условията, при които се работи (температура, относителна влажност). При висока влажност и ниски температури на работа, времето за съхнене се удължава. При работа на закрито, осигурете приток на свеж въздух по време на работа и съхнене.</p>
Инструменти	Инструментите се почистват веднага след употреба с вода или ако е нужно с домакински препарати.
Бележка	<p>Поправки върху цветни основи преди нанасянето на лазурното покритие не се допускат, тъй като те ще са видими и след обработката с финишното покритие. Ако основите са с няколко нюанса, финишното лазурно покритие няма да уеднакви крайната цветна визия на основата. В тези случаи е препоръчителна обработка с пигментиран грунд за постигане на желания цвят, след което се нанася финишното покритие.</p> <p>При нанасяне на всеки следващ слой, цветът се насища Внимание! Да не се нанася на хоризонтални повърхности, които ще са изложени на постоянна влага.</p>

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност

Пазете далеч от деца. При контакт с очите измийте веднага обилно с вода. Да не се допуска в канализацията, водоизточници и върху почвата.

Депониране	За рециклиране се предават само абсолютно празни опаковки. Течни остатъци от материала се изхвърлят на определените за това места от закона, като строителни отпадъци. Втвърдени остатъци от продукта се изхвърлят на определените за това места, като остатъци от водоразредими бои или като домашен отпадък.
Състав	Дисперсия на изкуствени смоли, вода, адитиви и консерванти.
Макс. допустими стойности за съдържание на ЛОС	Този продукт е категория (Кат. А/б): 100 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 1g/l ЛОС.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 570. Издание февруари 2018г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg