

(досегашно наименование: Disboxid 948 Color-Chips)

## Цветни люспи 2 – 4 mm DisboADD 948



Пластмасови люспи за индивидуално оформяне на повърхността на подови покрития с Disbon

### Описание на продукта

Предназначение	Пластмасов чипс или слюда за посипване върху подови покрития за индивидуално оформяне на повърхността.
Основа на материала	Равномерно оцветени люспи.
Опаковка/размери на опаковъчните кутии	1 kg
Цветови тонове	Стандартни цветови тонове: бяло, черно, светлосиво, жълто, червено, светлосиньо. Специално за колекцията FloorColor plus: Мурано (Murano) C1 до C4, Сиера (Sierra) C1 и C2, Леванте (Levante) C1 и C2, Бискайя (Biskaya) C1 и C2, Трентино (Trentino) C1 и C2, слюда златна и сребърна (Glimmer Gold und Silber)

### Обработване

Подходящи основи	Прясно положени, гладки подови покрития на базата на епоксидна смола или полиуретанова смола. Евентуално прогонване на въздуха с назъбен валик трябва да се извърши преди посипването на цветните люспи (чипс). Образуването на филма върху покритието все още не бива да е започнало, тъй като в противен случай няма да се получи достатъчно добро свързване. Подходящи за всички подови покрития Disbon. По принцип цветните люспи не бива да се прилагат при ESD системи, антистатични системи и WHG системи (системи за битови води съгл. Закона за битовите води).
Съотношение на сместа	Всички цветови тонове може да се смесват в произволно съотношение на сместа.
Метод на нанасяне	Цветните люспи (чипс) се впръскват в площта ударно посредством пистолетен механизъм с фуния (размер на отвора 10 mm) с прикл. 2 bar налягане. Площта се обработва равномерно посредством кръгово движение. При посипването малки количества [люспи] се изхвърлят с ръка нагоре и се оставят да паднат върху повърхността. Да се избягват натрупвания на материала, за да се постигне равномерен външен вид.
Разход	За открит декоративен вид разходът е прикл. 20 – 40 g/m <sup>2</sup> . По-големи стойности на разхода могат според цветовия тон да доведат до неравномерен вид на повърхността и до струпване на цветни люспи.
Време на изчакване	След достатъчно време на изчакване поръсената с люспи площ се запечатва във вътрешните помещения с DisboPUR W 458 или DisboXID 422 съгласно техническата информация. За външните площи се използва DisboTHAN 446 или DisboPUR 309.



Отвеждане на отпадъците	Унищожаване се, като се вземат предвид разпоредбите на местните власти.
По-подробни данни	При обработването на материала трябва да се спазват Указанията за обработване и строителна безопасност, както и указанията на Caparol за почистване и поддръжка на подови настилки.
Техническа консултация	В този печатен материал не може да се изложат всички основи, съществуващи на практика, и тяхното техническо обработване. Ако трябва да бъдат обработвани основи, които не са поместени в настоящата техническа информация, е необходимо да се свържете и обсъдете това с нас или с нашите сътрудници за външно обслужване на клиентите. Ние имаме готовност да Ви консултираме в подробности и във връзка с конкретен обект.
Обслужване за технически консултации	<b>ДАУ Бента България ЕООД</b> тел. +359 88 2 393894 E-mail: <a href="mailto:office.sofia@caparol.bg">office.sofia@caparol.bg</a> ; <a href="mailto:technical.dept@caparol.bg">technical.dept@caparol.bg</a> <a href="http://www.caparol.bg">www.caparol.bg</a>

**Техническа информация № 948 • актуалност: месец февруари 2019 г.**

Настоящата техническа информация е съставена въз основа на най-новото равнище на техниката и нашия опит. Въпреки това с оглед на многообразието на основите и условията на обектите купувачът/потребителят не е освободен от задължението си в съответствие с отрасловите технически и професионални изисквания да провери нашите материали на своя отговорност за тяхната пригодност за предвиданата цел на приложение при съответните условия на обекта.

Валидна е само техническата информация в нейната най-нова редакция. Моля уверете се в актуалността на тази редакция на страницата [www.disbon.de](http://www.disbon.de)

ДИСБОН ГмбХ • Росдърффер Щрасе № 50 • 64372 Обер-Рамшат • телефон: +49 6154 71-71719 • телефакс: +49 6154 71-71008 • интернет: [www.disbon.de](http://www.disbon.de)

