

Декоративна техника „Accento“



Творческа техника Accento позволява да постигнете многопластови повърхностни ефекти с преливащи нюанси. Земните нюанси придобиват и триизмерен ефект. Accento винаги се повлиява от индивидуалното изпълнение на занаятчията и комбинацията от цветовете от използвания материал.

Необходими продукти и разход	<ul style="list-style-type: none"> • Топлоизолационна система Carbon/Carbon Extra • Carbon Fassadenputz K15 • Accento-Spachtel • Accento-Finish
	<p>Шпакловка: 0,7-1,0 kg / m² Грунд слой: 1.2-1.5 kg / m² (максимална дебелина на слоя 1 mm) Междиен слой: 0,2-0,3kg / m² Краен слой: 100 g / m² Точният разход на материал ще бъде определен на място, след реален тест.</p>
Инструменти	<ul style="list-style-type: none"> • Маламашка от неръждаема стомана • Двойна маламашка • Маламашка за венецианска мазилка
Основа	<p>Основата е топлоизолационна система Carbon или Carbon Extra. Carbon Fassadenputz K15 се структурира. След изсъхване на мазилката, нанесете Accento Spachtel с помощта на мистрия от неръждаема стомана. При прилагането на декоративната система трябва да се спазват общите правила за нанасяне на строителни материали, както и указанията за свързаните продукти в техните информационни листове.</p>

Декоративна техника „Accento“

Стъпка 1

Върху напълно сухата и структурирана повърхност нанесете Accento Spachtel (в желанния нюанс). С нея ще запълните порите и ще получите гладка повърхност. След кратко време на изчакване, всички следи от изглаждане се отстраняват с абразивна шкурка.

Стъпка 2

След изсъхване на слоя от първия етап, нанесете Accento Spachtel с венецианска маламашка или такава от неръждаема стомана. Техниката на размазване може да е на петна или чрез цялостно нанасяне. Окончателният вид на повърхността зависи от следите от мистрия и ръката на апликатора. Нанася се слой с максимална дебелина 1 mm. Оставете да изсъхне поне 6 часа (в зависимост от обстоятелствата на околната среда, може би дори повече, обикновено 1 ден). Ако има детайли, които искате да отстраните, може да го направите като леко шлифовате повърхността.

Стъпка 3

Нанасянето на втори слой Accento-Spachtel се прави с помощта на специалната мистрия. Продуктът се нанася обилно върху повърхността, след което изтеглете до 0 (избягвайте струпването на материала). При този етап се създава полираната повърхност.

Стъпка 4

Нанесете Accento-Finish - прозрачен или пигментиран (злато, сребро, мед) в зависимост от вашите предпочитания. Нанесете обилно върху цялата повърхност, след което загладете със специалната маламашка. Финалната визия зависи от начина на нанасяне и движенията на апликатора.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg