

Декоративна техника „Spar Dash“



Стъклена мозайка, която се полага при изграждане на топлоизолационна система, нанасяйки я директно върху тонираната мазилка. Променящите се отражения на светлината непрекъснато създават нова визия на фасадата. Може да се направи в различни цветове, в зависимост от стъклената мозайка и цветът на основата. Създайте специална, уникална и жива фасада.

Необходими продукти и разход	<ul style="list-style-type: none"> • SparDash Org. армиращ слой 1,4kg/m²/ mm • Spar-Dash стъклъца 12-13 kg/m² <p>Точният разход на материали се определя на място като се правят тестове.</p>
Инструменти	<ul style="list-style-type: none"> • Маламашка от неръждаема стомана • Назъбена маламашка • Фасадна маламашка за заглаждане <p>И двата инструмента трябва да са от неръждаема стомана. Препоръчително е да се заострят добре, дори и да са нови.</p>
Основа	<p>Полага се върху топлоизолационна система Capatect. Укрепващият слой се изгражда с продукта Spar Dash Org. Преди да нанесете ефекта, основния слой трябва да бъде носещ, гладък, чист, без вещества, които намаляват сцеплението. В случай на нанасяне върху стари повърхности (минерални армировъчни слоеве, декоративни мазилки) се консултирайте с техническия отдел.</p> <p>Внимание: За да се предотвратят петна по основния слой, всички слоеве трябва да са напълно сухи преди нанасянето на покритието.</p> <p>Спазват общите правила за нанасяне на строителни материали, както и указанията за свързаните продукти в техните информационни листове.</p>

Декоративна техника „Spar Dash“

Стъпка 1


Нанесете армиращия слой с мистрия от неръждаема стомана. Дебелината на основния слой трябва да бъде 3-4 mm при EPS, съответно 5 mm върху плочи от базалтова вата.

За да се получи повърхност с еднаква дебелина се препоръчва обработването с назъбена мистрия.



Стъпка 2

След изсъхване на слоя на първия слой, нанесете Spar Dash Org в желанния нюанс, в слой с дебелина от 4 mm, като използвате назъбена мистрия, след което загладете.



Стъпка 3

Последната операция включва нанасяне на ефектния материал (натрошено стъкло) във влажния слой, използвайки мистрия. За равномерност на слоя и за сигурно вграждане, ефектният натиснете леко с помощта на мистрия от неръждаема стомана



Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

E-mail: office.sofia@caparol.bg;

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg

www.caparol.bg