

DecoLasur Matt „Antik Opak“



Декоративна техника античен ефект.

Необходими продукти
и разход

- MultiStruktur Fein около 500 – 600 g/m²/ Слой
- Amphibolin - според желанията
- Metallocryl Interior - според желанията
- DecoLasur Matt - според желанията

Инструменти

- Валяк, четка
- Маламашка
- Гъба

И двата инструмента трябва да са от неръждаема стомана. Препоръчително е да се

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Степента на гладкост трябва да отговаря на Q4.

DecoLasur Matt

„Antik Opak“

Стъпка 1

Нанесете MultiStruktur Mittel, в цвят Curry 20 fine, върху цялата повърхност. Използвайте венецианска маламашка. Оставете малки отчастици без материал. Разнесете материала със стоманен гребен. След това нанесете отново венецианската маламашка MultiStruktur Mittel Curry 20. Оставете да изсъхне.

Стъпка 2

Във втората стъпка се нанася боя Amphiboline в абаносово черно се нанася частично върху браздите и се обработва с гъба или суха четка.

Стъпка 3

Нанесете Metallocryl Interior в цвят 3D Palazzo 200 MET върху сухите зони с абаносово черен фон. Обработете с гъба или суха четка. Преди да продължите, третираната зона трябва да е напълно суха.

Стъпка 4

Нанесете частично DecoLasur Matt в цвят 3D Ferro 50. Обработете с гъба или суха четка. Преди да продължите, третираната зона трябва да е напълно суха.

Стъпка 5

В петата стъпка, DecoLasur Matt в Palazzo 110 се нанася частично и се размазва с естествена гъба или четка. Петната могат да се припокриват. Същото важи и тук: оставете да изсъхне.

Стъпка 6

Накрая използвайте венецианската мистрия, за да загладите празните петна с MultiStruktur Medium в цвят 3D Curry 20. Използвайте мистрия; структурирайте в различни посоки със стоманения гребен и леко загладете с мистрията.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg

www.caparol.bg