

## Calcino Romantico „Arenaria“



С техниката „Arenaria“ изградете автентична визия на пореста каменна повърхност. Тази визия може да се изпълни и с ArmaReno 700 - суха минерална смес, с която може да постигнете уникални декоративни ефекти - визия на естествен камък, открит бетон, дърво, дори крокодилска кожа. Огромно разнообразие от приложения, структури и възможности за тониране.

Необходими продукти  
и разход

- Caparol Haftgrund около 200 g/m<sup>2</sup>
- Calcino Romantico около 1.200 g/m<sup>2</sup>/първи слой  
около 600 – 800 g/m<sup>2</sup>/втори слой
- ArmaReno 700

Инструменти

- Маламашка за венецианска мазилка
- Назъбена маламашка
- Структурираща четка/ шаблон
- Маламашка от неръждаема стомана

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Цялата повърхност се обработва с Haftgrund.

# Calcino Romantico „Arenaria“

## Стъпка 1

Първата стъпка се извършва с тониран материал. Calcino Romantico (снимка: цветна 3D Magma 100) се нанася върху цялата повърхност с назъбена маламашка и се заглажда. Изчаква се да изсъхне материала (не напълно), след което повърхността се структурира и се оформят фугите. Преди да нанесете следващия слой, повърхността трябва да е напълно суха.

## Стъпка 2

Нанесете нов слой Calcino Romantico, като го изтеглите отново по диагонал. Изчакайте да изсъхне леко и оформете фугите, като не натискайте прекалено силно.

Почистете излишния материал с четка, като внимавате при премахването да не се стигне до основата, която е обработена с Haftgrund.

Така получената повърхност може да бъде обработена с венецианска маламашка, разположено под малък ъгъл. Това води до фино структурирана повърхност с външен вид, който имитира автентичния пясъчник.

Избягвайте да прилагате прекомерен натиск, в противен случай могат да се появят метални следи по повърхности.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 88 2 393894

E-mail: [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg);

Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)

[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)